



蒙 应急 21 01

报告编号：NMTJAQW-2025-01349

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具 安全检测检验报告

委托单位：内蒙古泰蒙矿业有限公司

被检单位：内蒙古泰蒙矿业有限公司

设备名称：绝缘靴

型号规格：25KV

检验类别：定期检测检验

检验日期：2025 年 10 月 23 日

建议下次检验日期：2026 年 04 月 22 日



内蒙古自治区特种设备检验研究院



声 明

- 1、报告封面、首页、骑缝处未盖“内蒙古自治区特种设备检验研究院检测检验专用章”无效。
- 2、不对复制报告负责；
- 3、检测检验报告无主检、审核、批准人签字无效；
- 4、检测检验报告涂改无效；
- 5、对检测检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验单位提出，逾期不予受理；
- 6、检测检验结果只反映被检样品当时状态；
- 7、被检样品维修后，可能影响其安全性能，建议进行再次检测检验。
- 8、报告中“无此项”或“不适用”项目，检验结果栏用“/”表述。

检测检验机构名称：内蒙古自治区特种设备检验研究院

检测检验机构地址：呼和浩特市回民区 110 国道内蒙古自治区特种设备检验研究院（金川基地）

邮 政 编 码：010030

联 系 电 话：0471-5208008

电 子 邮 箱：tjyaqsc@163.com

网 址：http://www.nmgtjy.cn

内蒙古自治区特种设备检验研究院

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号：NMTJ AQW-2025-01349 共 3 页 第 1 页

检测检验项目表

委托单位	名称	内蒙古泰蒙矿业有限公司		
	地址	兴安盟科右中旗孟恩套力盖铅矿区		
被检单位	名称	内蒙古泰蒙矿业有限公司		
合同编号		AQ-2025-0153	型号规格	25KV
出厂日期		2024 年 09 月	出厂编号	151
生产厂家		天津双安劳保橡胶有限公司		
使用地点		应急库	样品状态	红色·完好
检测检验地点		实验室	检测检验日期	2025 年 10 月 23 日
检测检验依据		KA/T 2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》		
检测检验项目		工频耐压试验		
存在问题及修改建议				
检测检验结论		综合判定：合格		
检测检验组成员		郭俊平 郭俊东(3)		
备注				

批准：李宏伟 审核：叶 主检：郭俊丰 郭俊东

日期：2025.10.24 日期：2025年10月13日



内蒙古自治区特种设备检验研究院

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号: NMTJ AQW-2025-01349

共 3 页 第 2

检测检验环境表

检验检测环境	温度: 25.3℃;	相对湿度 : 59.7%RH;
--------	------------	-----------------

检测检验用仪器设备表

名称	管理编号	型号规格	准确度等级/不确定度/最大允许误差	检定/校准证书编号
安全鞋耐电压实验机	HP-043	GX-5087	U _{rel} =1×10 ⁻² k=2	DN250346460031
数显温湿度测量仪	003-05	HM34	湿度: U=1.5%RH 温度: U=0.5%℃ K=2	JZSJRL25000869
钢卷尺	018-11	7.5m	U=0.1mm+2×10 ⁻⁵ L K=2	JZSJJCJ25000039
空盒气压表	KJ-049	DYM3	800hPa~1060hPa	DN240415850116
电子秒表	KJ-028	PC100A	0.07s	DN240415850145

内蒙古自治区特种设备检验研究院

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号: NMTJ AQW-2025-01349

共 3 页 第 3 页

主要技术参数表

绝缘电压等级, KV	25	样品状态, 新/旧	旧
尺寸, mm	246 (靴高)	送样日期	2025 年 10 月 14 日
左鞋 (靴) 样品号	25-JY-022	右鞋 (靴) 样品号	25-JY-023
左鞋 (靴) 合格证贴签编号	NMTJ AQW-2025-01349	右鞋 (靴) 合格证贴签编号	NMTJ AQW-2025-01349

检测检验项目表

序号	项目/参数	技术要求	检测检验结果	单项判定
1	绝缘鞋 (靴)	1. 新产品投入使用前: a) 皮鞋: 试验电压: 6kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流: 1.8mA; b) 布面胶鞋: 试验电压: 15kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流: 4.5mA; c) 全橡胶胶鞋 (靴): 试验电压: 20kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流: 8.0mA; d) 全聚复合材料鞋 (靴): 试验电压: 20kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流: 8.0mA; 2. 定期试验: a) 皮鞋: 试验电压: 5kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流: 1.5mA; b) 布面胶鞋: 试验电压: 12kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流: 3.6mA; c) 全橡胶胶鞋 (靴): 试验电压: 15kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流: 6.0mA; d) 全聚复合材料鞋 (靴): 试验电压: 15kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流: 6.0mA。 进行工频耐压试验时应无击穿。	属于:【定期试验, c)】 试验电压: 左鞋 (靴) 15kV : 右鞋 (靴) 15kV : 持续时间: 左鞋 (靴) 1min : 右鞋 (靴) 1min : 泄漏电流: 左鞋 (靴) 2.2mA : 右鞋 (靴) 2.9mA : 进行工频耐压试验时应无击穿。	合格

本报告结束, 以下空白。





蒙 应急 21 01

报告编号：NMTJAQW-2025-01348

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具 安全检测检验报告



委托单位： 内蒙古泰蒙矿业有限公司

被检单位： 内蒙古泰蒙矿业有限公司

设备名称： 绝缘靴

型号规格： 25KV

检验类别： 定期检测检验

检验日期： 2025 年 10 月 23 日

建议下次检验日期： 2026 年 04 月 22 日



内蒙古自治区特种设备检验研究院



声 明

- 1、报告封面、首页、骑缝处未盖“内蒙古自治区特种设备检验研究院检测检验专用章”无效。
- 2、不对复制报告负责：
- 3、检测检验报告无主检、审核、批准人签字无效：
- 4、检测检验报告涂改无效：
- 5、对检测检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验单位提出，逾期不予受理：
- 6、检测检验结果只反映被检样品当时状态：
- 7、被检样品维修后，可能影响其安全性能，建议进行再次检测检验。
- 8、报告中“无此项”或“不适用”项目，检验结果栏用“/”表述。

检测检验机构名称：内蒙古自治区特种设备检验研究院

检测检验机构地址：呼和浩特市回民区 110 国道内蒙古自治区特种设备检验研究院（金川基地）

邮 政 编 码：010030

联 系 电 话：0471-5208008

电 子 邮 箱：tjyaqsc@163.com

网 址：http://www.nmgtjy.cn

内蒙古自治区特种设备检验研究院

金属非金属矿山电力绝缘安全工具安全检测检验报告

报告编号：NMTJJAQW-2025-01348

共 3 页 第 1 页

检测检验项目表

委托单位	名称	内蒙古泰蒙矿业有限公司		
	地址	兴安盟科右中旗孟恩套力盖铅矿区		
被检单位	名称	内蒙古泰蒙矿业有限公司		
合同编号	AQ-2025-0153	型号规格	25KV	
出厂日期	2024 年 09 月	出厂编号	46	
生产厂家	天津双安劳保橡胶有限公司			
使用地点	应急库	样品状态	红色·完好	
检测检验地点	实验室	检测检验日期	2025 年 10 月 23 日	
检测检验依据	KA/T 2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》			
检测检验项目	工频耐压试验			
存在问题及整改建议				
检测检验结论	综合判定：合格			
检测检验组成员	兴安盟科右中旗应急管理局 签发日期：2025年10月24日 检测检验专用章 胡旭、王继芳			
备注				

批准：

李宏伟

审核：

贾保杰

日期：

2025.10.24

主检：

石慧芳 王明强

日期：

2025.10.23.



内蒙古自治区特种设备检验研究院

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号: NMTJAQW-2025-01348

共 3 页 第 2 页

检测检验环境表

检验检测环境	温度: 25.6℃;	相对湿度 : 58.2%RH;
--------	------------	-----------------

检测检验用仪器设备表

名称	管理编号	型号规格	准确度等级/不确定度/最大允许误差	检定/校准证书编号
安全鞋耐电压实验机	HP-043	GX-5087	$U_{rel}=1\times 10^{-2} \quad k=2$	DN250346460031
数显温湿度测量仪	003-05	HM34	湿度: $U=1.5\%RH$ 温度: $U=0.5\%^{\circ}C$ $K=2$	JZSJRL25000869
钢卷尺	018-11	7.5m	$U=0.1mm+2\times 10^{-5} L$ $K=2$	JZSJJCJ25000039
空盒气压表	KJ-049	DYM3	800hPa~1060hPa	DN240415850116
电子秒表	KJ-028	PC100A	0.07s	DN240415850145

内蒙古自治区特种设备检验研究院

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号: NMTJAQW-2025-01348

共 3 页 第 3 页

主要技术参数表

绝缘电压等级, KV	25	样品状态, 新/旧	旧
尺寸, mm	246 (靴高)	送样日期	2025 年 10 月 14 日
左鞋 (靴) 样品号	25-JY-020	右鞋 (靴) 样品号	25-JY-021
左鞋 (靴) 合格证贴签编号	NMTJAQW-2025-01348	右鞋 (靴) 合格证贴签编号	NMTJAQW-2025-01348

检测检验项目表

序号	项目/参数	技术要求	检测检验结果	单项判定
1	绝缘鞋 (靴)	1. 新产品投入使用前: a) 皮鞋: 试验电压: 6kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流: 1.8mA; b) 布面胶鞋: 试验电压: 15kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流: 4.5mA; c) 全橡胶胶鞋 (靴): 试验电压: 20kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流: 8.0mA; d) 全聚合材料鞋 (靴): 试验电压: 20kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流: 8.0mA. 2. 定期试验: a) 皮鞋: 试验电压: 5kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流: 1.5mA; b) 布面胶鞋: 试验电压: 12kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流: 3.6mA; c) 全橡胶胶鞋 (靴): 试验电压: 15kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流: 6.0mA; d) 全聚合材料鞋 (靴): 试验电压: 15kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流: 6.0mA, 进行工频耐压试验时应无击穿。 进行工频耐压试验时应无击穿。	属于:【定期试验, c)】 试验电压: 左鞋 (靴) <u>15kV</u> ; 右鞋 (靴) <u>15kV</u> ; 持续时间: 左鞋 (靴) <u>1min</u> ; 右鞋 (靴) <u>1min</u> ; 泄漏电流: 左鞋 (靴) <u>2.2mA</u> ; 右鞋 (靴) <u>2.9mA</u> ; 无击穿现象, 符合。	合格

本报告结束, 以下空白。





蒙 应 急 21 01

报告编号: NMTJ AQW-2025-01347

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具 安全检测检验报告

委托单位: 内蒙古泰蒙矿业有限公司

被检单位: 内蒙古泰蒙矿业有限公司

设备名称: 绝缘手套 (常规型)

型号规格: 12KV

检验类别: 定期检测检验

检验日期: 2025 年 10 月 23 日

建议下次检验日期: 2026 年 04 月 22 日



声 明

- 1、报告封面、首页、骑缝处未盖“内蒙古自治区特种设备检验研究院检测检验专用章”无效。
- 2、不对复制报告负责：
- 3、检测检验报告无主检、审核、批准人签字无效：
- 4、检测检验报告涂改无效：
- 5、对检测检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验单位提出，逾期不予受理：
- 6、检测检验结果只反映被检样品当时状态：
- 7、被检样品维修后，可能影响其安全性能，建议进行再次检测检验。
- 8、报告中“无此项”或“不适用”项目，检验结果栏用“/”表述。

检测检验机构名称：内蒙古自治区特种设备检验研究院

检测检验机构地址：呼和浩特市回民区 110 国道内蒙古自治区特种设备检验研究院（金川基地）

邮 政 编 码：010030

联 系 电 话：0471-5208008

电 子 邮 箱：tjyaqsc@163.com

网 址：http://www.nmgtjy.cn

内蒙古自治区特种设备检验研究院

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号：NMTJ-AQW-2025-01347 共 3 页 第 1 页

检测检验项目表

委托单位	名称	内蒙古泰蒙矿业有限公司		
	地址	兴安盟科右中旗孟恩套力盖铅矿区		
被检单位	名称	内蒙古泰蒙矿业有限公司		
合同编号		AQ-2025-0153	型号规格	12KV
出厂日期		2023 年 05 月	出厂编号	023665-6
生产厂家		江苏腾日科技有限公司		
使用地点		应急库	样品状态	红色·完好
检测检验地点		实验室	检测检验日期	2025 年 10 月 23 日
检测检验依据		KA/T 2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》		
检测检验项目		工频耐压试验		
存在问题及整改建议				
检测检验结论		综合判定：合格		
检测检验组成员		签发日期：2025 年 10 月 24 日		
备注		检测检验专用章		

批准：郭伟 审核：贾俊杰 主检：石慧芳 胡国强

日期：2025.10.24 日期：2025.10.23



内蒙古自治区特种设备检验研究院

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号: NMTJ AQW-2025-01347

共 3 页 第 2 页

检测检验环境表

检验检测环境	温度: 25.6℃; 相对湿度: 58.2%RH; 大气压: 87.1kPa;
--------	---

检测检验用仪器设备表

名称	管理编号	型号规格	准确度等级/不确定度/最大允许误差	检定/校准证书编号
绝缘工具耐压装置	DJ-034	GHJS-1	U _{rel} =1.4% k=2	DN250346460038
数显温湿度测量仪	003-05	HN34	湿度: t=1.5%RH 温度: U=0.5%℃K=2	JZSJRL25000869
钢卷尺	018-11	7.5m	U=0.1mm+2×10 ⁻⁵ L K=2	JZSJCL25000039
空盒气压表	KJ-049	DY33	800hPa~1060hPa	DN240415850116
电子秒表	KJ-028	PC100A	0.07s	DN240415850145

内蒙古自治区特种设备检验研究院

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号: NMTJ AQW-2025-01347

共 3 页 第 3 页

主要技术参数表

绝缘电压等级, KV	12	样品状态, 新/旧	旧
手套类型	☒ 常规型绝缘手套 ☐ 复合型绝缘手套	级别	I
尺寸, mm	396 (长度)	送样日期	2025 年 10 月 14 日
左手样品号	25-JY-068	右手样品号	25-JY-069
左手合格证贴签编号	NMTJ AQW-2025-01347	右手合格证贴签编号	NMTJ AQW-2025-01347

检测检验项目表

序号	项目/参数	技术要求	检测检验结果	单项判定
1	绝缘手套	a) 新产品投入使用前: 试验电压: 12kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流不大于 9mA;	属于: 【 b) 】 试验电压: 左手 8kV : 右手 8kV : 持续时间: 左手 1min : 右手 1min : 泄漏电流: 左手 3.5mA : 右手 3.3mA :	合格
		b) 定期试验: 试验电压: 8kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流不大于 9mA。		
		进行工频耐压试验, 试验时应无击穿。	无击穿现象, 符合。	

本报告结束, 以下空白。





蒙 应急 21 01

报告编号：NMTJAQW-2025-01346

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具 安全检测检验报告

委托单位：内蒙古泰蒙矿业有限公司

被检单位：内蒙古泰蒙矿业有限公司

设备名称：绝缘靴

型号规格：20KV

检验类别：定期检测检验

检验日期：2025 年 10 月 22 日

建议下次检验日期：2026 年 04 月 21 日



内蒙古自治区特种设备检验研究院



声 明

- 1、报告封面、首页、骑缝处未盖“内蒙古自治区特种设备检验研究院检测检验专用章”无效。
- 2、不对复制报告负责；
- 3、检测检验报告无主检、审核、批准人签字无效；
- 4、检测检验报告涂改无效；
- 5、对检测检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验单位提出，逾期不予受理；
- 6、检测检验结果只反映被检样品当时状态；
- 7、被检样品维修后，可能影响其安全性能，建议进行再次检测检验。
- 8、报告中“无此项”或“不适用”项目，检验结果栏用“/”表述。

检测检验机构名称：内蒙古自治区特种设备检验研究院

检测检验机构地址：呼和浩特市回民区 110 国道内蒙古自治区特种设备检验研究院（金川基地）

邮 政 编 码：010030

联 系 电 话：0471-5208008

电 子 邮 箱：tjyaqsc@163.com

网 址：http://www.nmgtjy.cn

内蒙古自治区特种设备检验研究院

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号：NMTJ-AQW-2025-01346

共 3 页 第 1 页

检测检验项目表

委托单位	名称	内蒙古泰蒙矿业有限公司		
	地址	兴安盟科右中旗孟恩套力盖铅矿区		
被检单位	名称	内蒙古泰蒙矿业有限公司		
合同编号		AQ-2025-0153	型号规格	20KV
出厂日期		2022 年 05 月	出厂编号	3721
生产厂家		江苏腾日科技有限公司		
使用地点		井下配电室	样品状态	黑色·完好
检测检验地点		实验室	检测检验日期	2025 年 10 月 22 日
检测检验依据		KA/T 2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》		
检测检验项目		工频耐压试验		
存在问题及整改建议		/		
检测检验结论		综合判定：合格		
检测检验组成员		董光耀、高瓦奇(3)		
备注		/		

批准：李宏伟 审核：贾保杰 主检：高奇 董光耀
日期：2025.10.24 日期：2025.10.22



内蒙古自治区特种设备检验研究院

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号: NMTJ AQW-2025-01346

共 3 页 第 2 页

检测检验环境表

检验检测环境	温度: 26.1℃;	相对湿度 : 49.8%RH;
--------	------------	-----------------

检测检验用仪器设备表

名称	管理编号	型号规格	准确度等级/不确定度/最大允许误差	检定/校准证书编号
安全鞋耐电压实验机	IIP-043	GX-5087	Urel=1×10-2 k=2	DN250346460031
数显温湿度测量仪	003-05	HM34	湿度: U=1.5%RH 温度: U=0.5℃ K=2	JZSJRL25000869
钢卷尺	018-11	7.5m	U=0.1mm+2×10-5 L K=2	JZSJCJ25000039
空盒气压表	KJ-049	DYM3	800hPa~1060hPa	DN240415850116
电子秒表	KJ-028	PC100A	0.07s	DN240415850145

内蒙古自治区特种设备检验研究院

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号: NMTJ AQW-2025-01346

共 3 页 第 3 页

主要技术参数表

绝缘电压等级, KV	20	样品状态, 新/旧	旧
尺寸, mm	266 (靴高)	送样日期	2025 年 10 月 14 日
左鞋 (靴) 样品号	25-JY-054	右鞋 (靴) 样品号	25-JY-055
左鞋 (靴) 合格证贴签编号	NMTJ AQW-2025-01346	右鞋 (靴) 合格证贴签编号	NMTJ AQW-2025-01346

检测检验项目表

序号	项目/参数	技术要求	检测检验结果	单项判定
1	绝缘鞋 (靴)	1. 新产品投入使用前: a) 皮鞋: 试验电压: 6kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流: 1.8mA; b) 布面胶鞋: 试验电压: 15kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流: 4.5mA; c) 全橡胶胶鞋 (靴): 试验电压: 20kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流: 8.0mA; d) 全聚合材料鞋 (靴): 试验电压: 20kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流: 8.0mA。 2. 定期试验: a) 皮鞋: 试验电压: 5kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流: 1.5mA; b) 布面胶鞋: 试验电压: 12kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流: 3.6mA; c) 全橡胶胶鞋 (靴): 试验电压: 15kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流: 6.0mA; d) 全聚合材料鞋 (靴): 试验电压: 15kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流: 6.0mA。 进行工频耐压试验时应无击穿。 进行工频耐压试验时应无击穿。	属于:【定期试验, c)】 试验电压: 左鞋 (靴) 15kV; 右鞋 (靴) 15kV; 持续时间: 左鞋 (靴) 1min; 右鞋 (靴) 1min; 泄漏电流: 左鞋 (靴) 3.8mA; 右鞋 (靴) 3.6mA; 无击穿现象, 符合。	合格

本报告结束, 以下空白。





蒙 应急 21 01

报告编号：NMTJAQW-2025-01345

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具 安全检测检验报告

委托单位：内蒙古泰蒙矿业有限公司

被检单位：内蒙古泰蒙矿业有限公司

设备名称：绝缘手套（常规型）

型号规格：12KV

检验类别：定期检测检验

检验日期：2025 年 10 月 22 日

建议下次检验日期：2026 年 04 月 21 日

内蒙古自治区特种设备检验研究院



声 明

- 1、报告封面、首页、骑缝处未盖“内蒙古自治区特种设备检验研究院检测检验专用章”无效。
- 2、不对复制报告负责；
- 3、检测检验报告无主检、审核、批准人签字无效；
- 4、检测检验报告涂改无效；
- 5、对检测检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验单位提出，逾期不予受理；
- 6、检测检验结果只反映被检样品当时状态；
- 7、被检样品维修后，可能影响其安全性能，建议进行再次检测检验。
- 8、报告中“无此项”或“不适用”项目，检验结果栏用“/”表述。

检测检验机构名称：内蒙古自治区特种设备检验研究院

检测检验机构地址：呼和浩特市回民区110国道内蒙古自治区特种设备检验研究院（金川基地）

邮 政 编 码：010030

联 系 电 话：0471-5208008

电 子 邮 箱：tjyaqsc@163.com

网 址：http://www.nmgtjy.cn

内蒙古自治区特种设备检验研究院

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号：NMTJ AQW-2025-01345 共 3 页 第 1 页

检测检验项目表

委托单位	名称	内蒙古泰蒙矿业有限公司		
	地址	兴安盟科右中旗孟恩套力盖铅矿区		
被检单位	名称	内蒙古泰蒙矿业有限公司		
合同编号		AQ-2025-0153	型号规格	12KV
出厂日期		2023 年 03 月	出厂编号	023739-2
生产厂家		江苏腾日科技有限公司		
使用地点		井下配电室	样品状态	红色·完好
检测检验地点		实验室	检测检验日期	2025 年 10 月 22 日
检测检验依据		KA/T 2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》		
检测检验项目		工频耐压试验		
存在问题及整改建议				
检测检验结论		综合判定：合格		
检测检验组成员		董光耀、高维奇		
备注				

批准：李宏伟 审核：贾俊杰 主检：高维奇 董光耀

日期：2025.10.24 日期：2025.10.22



检测检验环境表

检验检测环境	温度：24.1℃；相对湿度：49.8%RH；大气压：87.1kPa；
--------	------------------------------------

检测检验用仪器设备表

名称	管理编号	型号规格	准确度等级/不确定度/最大允许误差	检定/校准证书编号
绝缘工具耐压装置	DJ-034	GLJS-1	U _{rel} =1.4% k=2	DN250346460038
数显温湿度测量仪	003-05	HN34	湿度：U=1.5%RH 温度：U=0.5%℃k=2	JZSJRL250000869
钢卷尺	018-11	7.5m	U=0.1mm+2×10 ⁻⁵ L k=2	JZSJ CJ250000039
空盒气压表	KJ-049	DY33	800hPa~1060hPa	DN240415850116
电子秒表	KJ-028	PC100A	0.07s	DN240415850145

主要技术参数表

绝缘电压等级，KV	12	样品状态，新/旧	旧
手套类型	☒ 常规型绝缘手套 ☐ 复合型绝缘手套	级别	1
尺寸，mm	395（长度）	送样日期	2025年10月14日
左手样品号	25-JY-066	右手样品号	25-JY-067
左手合格证贴签编号	NMTJ-AQW-2025-01345	右手合格证贴签编号	NMTJ-AQW-2025-01345

检测检验项目表

序号	项目/参数	技术要求	检测检验结果	单项判定
1	绝缘手套	a) 新产品投入使用前： 试验电压：12kV，持续时间：1min，泄漏电流不大于9mA； b) 定期试验：试验电压：8kV，持续时间：1min，泄漏电流不大于9mA。 进行工频耐压试验，试验时应无击穿。	属于：【 b) 】 试验电压：左手 8kV ； 右手 8kV ； 持续时间：左手 1min ； 右手 1min ； 泄漏电流：左手 3.3mA ； 右手 3.8mA ； 无击穿现象，符合。	合格

本报告结束，以下空白。





蒙 应急 21 01

报告编号：NMTJAQW-2025-01344

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具 安全检测检验报告

委托单位：内蒙古泰蒙矿业有限公司

被检单位：内蒙古泰蒙矿业有限公司

设备名称：绝缘靴

型号规格：20KV

检验类别：定期检测检验

检验日期：2025 年 10 月 22 日

建议下次检验日期：2026 年 04 月 21 日

内蒙古自治区特种设备检验研究院



声 明

- 1、报告封面、首页、骑缝处未盖“内蒙古自治区特种设备检验研究院检测检验专用章”无效。
- 2、不对复制报告负责；
- 3、检测检验报告无主检、审核、批准人签字无效；
- 4、检测检验报告涂改无效；
- 5、对检测检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验单位提出，逾期不予受理；
- 6、检测检验结果只反映被检样品当时状态；
- 7、被检样品维修后，可能影响其安全性能，建议进行再次检测检验。
- 8、报告中“无此项”或“不适用”项目，检验结果栏用“/”表述。

检测检验机构名称：内蒙古自治区特种设备检验研究院

检测检验机构地址：呼和浩特市回民区110国道内蒙古自治区特种设备检验研究院（金川基地）

邮 政 编 码：010030

联 系 电 话：0471-5208008

电 子 邮 箱：tjyaqsc@163.com

网 址：http://www.nmg1jy.cn

内蒙古自治区特种设备检验研究院

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号：NMTJ AQW-2025-01344

共 3 页 第 1 页

检测检验项目表

委托单位	名称	内蒙古泰蒙矿业有限公司		
	地址	兴安盟科右中旗孟恩套力盖铅矿区		
被检单位	名称	内蒙古泰蒙矿业有限公司		
合同编号		AQ-2025-0153	型号规格	20KV
出厂日期		2022 年 05 月	出厂编号	3360
生产厂家		江苏腾日科技有限公司		
使用地点		井下配电室	样品状态	黑色·完好
检测检验地点		实验室	检测检验日期	2025 年 10 月 22 日
检测检验依据		KA/T 2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》		
检测检验项目		工频耐压试验		
存在问题及整改建议				
检测检验结论		综合判定：合格		
检测检验组成员		董光耀、高凤奇		
备注				

批准：

李宏伟

审核：

贾俊杰

日期：

2025.10.24

主检：

高凤奇 董光耀

日期：

2025.10.22



内蒙古自治区特种设备检验研究院

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号: NMTJ AQW-2025-01344

共 3 页 第 2 页

检测检验环境表

检验检测环境	温度: 24.2℃;	相对湿度 : 54.7%RH;
--------	------------	-----------------

检测检验用仪器设备表

名称	管理编号	型号规格	准确度等级/不确定度/最大允许误差	检定/校准证书编号
安全鞋耐电压实验机	HP-043	GX-5087	Urel=1×10-2 k=2	DN250346460031
数显温湿度测量仪	003-05	HM34	湿度: U=1.5%RH 温度: U=0.5℃ K=2	JZSJRL25000869
钢卷尺	018-11	7.5m	U=0.1mm+2×10-5 L K=2	JZSJCJ25000039
空盒气压表	KJ-049	DYM3	800hPa~1060hPa	DN240415850116
电子秒表	KJ-028	PC100A	0.07s	DN240415850145

内蒙古自治区特种设备检验研究院

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号: NMTJ AQW-2025-01344

共 3 页 第 3 页

主要技术参数表

绝缘电压等级, KV	20	样品状态, 新/旧	旧
尺寸, mm	266 (靴高)	送样日期	2025 年 10 月 14 日
左鞋 (靴) 样品号	25-JY-052	右鞋 (靴) 样品号	25-JY-053
左鞋 (靴) 合格证贴签编号	NMTJ AQW-2025-01344	右鞋 (靴) 合格证贴签编号	NMTJ AQW-2025-01344

检测检验项目表

序号	项目/参数	技术要求	检测检验结果	单项判定
1	绝缘鞋 (靴)	1. 新产品投入使用前: a) 皮鞋: 试验电压: 6kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流: 1.8mA; b) 布面胶鞋: 试验电压: 15kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流: 4.5mA; c) 全橡胶胶鞋 (靴): 试验电压: 20kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流: 8.0mA; d) 全聚合材料鞋 (靴): 试验电压: 20kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流: 8.0mA。 2. 定期试验: a) 皮鞋: 试验电压: 5kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流: 1.5mA; b) 布面胶鞋: 试验电压: 12kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流: 3.6mA; c) 全橡胶胶鞋 (靴): 试验电压: 15kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流: 6.0mA; d) 全聚合材料鞋 (靴): 试验电压: 15kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流: 6.0mA。 进行工频耐压试验时应无击穿。 进行工频耐压试验时应无击穿。	属于:【定期试验, c)】 试验电压: 左鞋 (靴) 15kV; 右鞋 (靴) 15kV; 持续时间: 左鞋 (靴) 1min; 右鞋 (靴) 1min; 泄漏电流: 左鞋 (靴) 3.0mA; 右鞋 (靴) 3.4mA; 无击穿现象, 符合。	合格

本报告结束, 以下空白。





蒙 应急 21 01

报告编号：NMTJAQW-2025-01343

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具 安全检测检验报告

委托单位：内蒙古泰蒙矿业有限公司

被检单位：内蒙古泰蒙矿业有限公司

设备名称：绝缘手套（常规型）

型号规格：12KV

检验类别：定期检测检验

检验日期：2025 年 10 月 22 日

建议下次检验日期：2026 年 04 月 21 日

内蒙古自治区特种设备检验研究院



声 明

- 1、报告封面、首页、骑缝处未盖“内蒙古自治区特种设备检验研究院检测检验专用章”无效。
- 2、不对复制报告负责：
- 3、检测检验报告无主检、审核、批准人签字无效：
- 4、检测检验报告涂改无效：
- 5、对检测检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验单位提出，逾期不予受理：
- 6、检测检验结果只反映被检样品当时状态：
- 7、被检样品维修后，可能影响其安全性能，建议进行再次检测检验。
- 8、报告中“无此项”或“不适用”项目，检验结果栏用“/”表述，

检测检验机构名称：内蒙古自治区特种设备检验研究院

检测检验机构地址：呼和浩特市回民区 110 国道内蒙古自治区特种设备检验研究院（金川基地）

邮 政 编 码：010030

联 系 电 话：0471-5208008

电 子 邮 箱：tjyaqsc@163.com

网 址：http://www.nmgtjy.cn

内蒙古自治区特种设备检验研究院

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号：NMTJ AQW-2025-01343 共 3 页 第 1 页

检测检验项目表

委托单位	名称	内蒙古泰蒙矿业有限公司		
	地址	兴安盟科右中旗孟恩套力盖铅矿区		
被检单位	名称	内蒙古泰蒙矿业有限公司		
合同编号		AQ-2025-0153	型号规格	12KV
出厂日期		2023 年 04 月	出厂编号	023067-8
生产厂家		江苏腾日科技有限公司		
使用地点		井下配电室	样品状态	红色·完好
检测检验地点		实验室	检测检验日期	2025 年 10 月 22 日
检测检验依据		KA/T 2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》		
检测检验项目		工频耐压试验		
存在问题及整改建议				
检测检验结论		综合判定：合格		
检测检验组成员		签发日期：2025 年 10 月 24 日 董光耀（翻印）		
备注		/		

批准：李宏伟 审核：贾俊杰 主检：高琦 董光耀

日期：2025.10.24 日期：2025.10.22



检测检验环境表

检验检测环境	温度：24.2℃；相对湿度：54.7%RH；大气压：87.1kPa；
--------	------------------------------------

检测检验用仪器设备表

名称	管理编号	型号规格	准确度等级/不确定度/最大允许误差	检定/校准证书编号
绝缘工具耐压装置	DJ-034	GIJS-1	Urel=1.4% k=2	DN250346460038
数显温湿度测量仪	003-05	IM34	湿度：U=1.5%RH 温度：U=0.5%℃K=2	JZSJH.25000969
钢卷尺	018-11	7.5m	U=0.1mm+2×10 ⁻⁵ L K=2	JZSJ.C.125000039
空盒气压表	KJ-049	DYH3	800hPa~1060hPa	DN240415850116
电子秒表	KJ-028	PC100A	0.07s	DN240415850145

主要技术参数表

总绝缘电压等级，KV	12	样品状态，新/旧	旧
手套类型	☒ 常規型绝缘手套 ☐ 复合型绝缘手套	级别	I
尺寸，mm	395（长度）	送样日期	2025 年 10 月 14 日
左手样品号	25-JY-064	右手样品号	25-JY-065
左手合格证贴签编号	NMTJ AQW-2025-01343	右手合格证贴签编号	NMTJ AQW-2025-01343

检测检验项目表

序号	项目/参数	技术要求	检测检验结果	单项判定
1	绝缘手套	a) 新产品投入使用前： 试验电压：12kV，持续时间：1min，泄漏电流不大于 9mA；	属于：【 b) 】 试验电压：左手 8kV； 右手 8kV； 持续时间：左手 1min；	合格
		b) 定期试验：试验电压：8kV，持续时间：1min，泄漏电流不大于 9mA。	右手 1min； 泄漏电流：左手 3.4mA； 右手 3.1mA；	
		进行工频耐压试验，试验时应无击穿。	无击穿现象，符合。	

本报告结束，以下空白。



蒙 应急 21 01

报告编号：NMTJAQW-2025-01342

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具 安全检测检验报告

委托单位： 内蒙古泰蒙矿业有限公司

被检单位： 内蒙古泰蒙矿业有限公司

设备名称： 绝缘靴

型号规格： 20KV

检验类别： 定期检测检验

检验日期： 2025 年 10 月 21 日

建议下次检验日期： 2026 年 04 月 20 日



内蒙古自治区特种设备检验研究院



声 明

- 1、报告封面、首页、骑缝处未盖“内蒙古自治区特种设备检验研究院检测检验专用章”无效。
- 2、不对复制报告负责：
- 3、检测检验报告无主检、审核、批准人签字无效：
- 4、检测检验报告涂改无效：
- 5、对检测检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验单位提出，逾期不予受理：
- 6、检测检验结果只反映被检样品当时状态：
- 7、被检样品维修后，可能影响其安全性能，建议进行再次检测检验。
- 8、报告中“无此项”或“不适用”项目，检验结果栏用“/”表述。

检测检验机构名称：内蒙古自治区特种设备检验研究院

检测检验机构地址：呼和浩特市回民区 110 国道内蒙古自治区特种设备检验研究院（金川基地）

邮 政 编 码：010030

联 系 电 话：0471-5208008

电 子 邮 箱：tjyaqsc@163.com

网 址：http://www.nmgtjy.cn

内蒙古自治区特种设备检验研究院

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号：NMTJ AQW-2025-01342

共 3 页 第 1 页

检测检验项目表

委托单位	名称	内蒙古泰蒙矿业有限公司		
	地址	兴安盟科右中旗孟恩套力盖铅矿区		
被检单位	名称	内蒙古泰蒙矿业有限公司		
合同编号		AQ-2025-0153	型号规格	20KV
出厂日期		2022 年 07 月	出厂编号	3352
生产厂家		江苏腾日科技有限公司		
使用地点		地表配电室	样品状态	黑色·完好
检测检验地点		实验室	检测检验日期	2025 年 10 月 21 日
检测检验依据		KA/T 2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》		
检测检验项目		工频耐压试验		
存在问题及整改建议				
检测检验结论		综合判定：合格		
检测检验组成员		云海青、顾显超		
备注				

批准：李伟 审核：冯叶 主检：云海青

日期：2025.10.24 日期：2025 年 10 月 21 日

内蒙古自治区特种设备检验研究院

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号: NMTJ AQW-2025-01342

共 3 页 第 2 页

检测检验环境表

检验检测环境	温度: 22.5℃;	相对湿度 : 55.3%RH;
--------	------------	-----------------

检测检验用仪器设备表

名称	管理编号	型号规格	准确度等级/不确定度/最大允许误差	检定/校准证书编号
安全鞋耐电压实验机	HP-043	GX-5087	$U_{rel}=1\times 10^{-2} \quad k=2$	DN250346460031
数显温湿度测量仪	003-05	HN34	湿度: $U=1.5\%RH$ 温度: $U=0.5\%^{\circ}C$ $K=2$	JZSJRL25000869
钢卷尺	018-11	7.5m	$U=0.1mm+2\times 10^{-5} L$ $K=2$	JZSJJCJ25000039
空盒气压表	KJ-049	DYM3	800hPa~1060hPa	DN240415850116
电子秒表	KJ-028	PC100A	0.07s	DN240415850145

内蒙古自治区特种设备检验研究院

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号: NMTJ AQW-2025-01342

共 3 页 第 3 页

主要技术参数表

绝缘电压等级, KV	20	样品状态, 新/旧	旧
尺寸, mm	267 (靴高)	送样日期	2025 年 10 月 14 日
左鞋 (靴) 样品号	25-JY-050	右鞋 (靴) 样品号	25-JY-051
左鞋 (靴) 合格证贴签编号	NMTJ AQW-2025-01342	右鞋 (靴) 合格证贴签编号	NMTJ AQW-2025-01342

检测检验项目表

序号	项目/参数	技术要求	检测检验结果	单项判定
1	绝缘鞋 (靴)	1. 新产品投入使用前: a) 皮鞋: 试验电压: 6kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流: 1.8mA; b) 布面胶鞋: 试验电压: 15kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流: 4.5mA; c) 全橡胶胶鞋 (靴): 试验电压: 20kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流: 8.0mA; d) 全聚合材料鞋 (靴): 试验电压: 20kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流: 8.0mA. 2. 定期试验: a) 皮鞋: 试验电压: 5kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流: 1.5mA; b) 布面胶鞋: 试验电压: 12kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流: 3.6mA; c) 全橡胶胶鞋 (靴): 试验电压: 15kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流: 6.0mA; d) 全聚合材料鞋 (靴): 试验电压: 15kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流: 6.0mA. 进行工频耐压试验时应无击穿。 进行工频耐压试验时应无击穿。	属于:【定期试验,c)】 试验电压: 左鞋 (靴) <u>15kV</u> ; 右鞋 (靴) <u>15kV</u> ; 持续时间: 左鞋 (靴) <u>1min</u> ; 右鞋 (靴) <u>1min</u> ; 泄漏电流: 左鞋 (靴) <u>3.0mA</u> ; 右鞋 (靴) <u>3.4mA</u> ; 无击穿现象, 符合。	合格

本报告结束, 以下空白。





蒙 应急 21 01

报告编号：NMTJAQW-2025-01341

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具 安全检测检验报告

委托单位：内蒙古泰蒙矿业有限公司

被检单位：内蒙古泰蒙矿业有限公司

设备名称：绝缘手套（常规型）

型号规格：12KV

检验类别：定期检测检验

检验日期：2025年10月21日

建议下次检验日期：2026年04月20日



声 明

- 1、报告封面、首页、骑缝处未盖“内蒙古自治区特种设备检验研究院检测检验专用章”无效。
- 2、不对复制报告负责；
- 3、检测检验报告无主检、审核、批准人签字无效；
- 4、检测检验报告涂改无效；
- 5、对检测检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验单位提出，逾期不予受理；
- 6、检测检验结果只反映被检样品当时状态；
- 7、被检样品维修后，可能影响其安全性能，建议进行再次检测检验。
- 8、报告中“无此项”或“不适用”项目，检验结果栏用“/”表述。

检测检验机构名称：内蒙古自治区特种设备检验研究院
检测检验机构地址：呼和浩特市回民区110国道内蒙古自治区特种设备检验研究院（金川基地）
邮 政 编 码：010030
联 系 电 话：0471-5208008
电 子 邮 箱：tjyaqsc@163.com
网 址：http://www.nmg tjy.cn

内蒙古自治区特种设备检验研究院
金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告
报告编号：NMTJ AQRC-2025-01341
共 3 页 第 1 页

检测检验项目表

委托单位	名称	内蒙古泰蒙矿业有限公司		
	地址	兴安盟科右中旗孟恩套力盖铅矿区		
被检单位	名称	内蒙古泰蒙矿业有限公司		
合同编号	AQ-2025-0153	型号规格	12KV	
出厂日期	2023年04月	出厂编号	023374-9	
生产厂家	江苏腾日科技有限公司			
使用地点	地表配电室	样品状态	红色•完好	
检测检验地点	实验室	检测检验日期	2025年10月21日	
检测检验依据	KA/T 2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》			
检测检验项目	工频耐压试验			
存在问题及整改建议	/			
检测检验结论	综合判定：合格			
检测检验组成员	内蒙古自治区特种设备检验研究院 呼和浩特市金川基地 2025年10月24日			
备注	/			

批准：李宏伟
审核：叶叶
日期：2025.10.24
主检：王磊
日期：2025年10月21日

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号: NMTJ-AQW-2025-01341

共 3 页 第 2 页

检测检验环境表

检测检测环境	温度: 22.5℃; 相对湿度: 55.3%RH; 大气压: 87.2kPa;
--------	---

检测检验用仪器设备表

名称	管理编号	型号规格	准确度等级/不确定度/最大允许误差	检定/校准证书编号
绝缘工具耐压装置	DJ-034	GIS-1	[rel]=1.4% k=2	DW250316160038
数显温湿度测量仪	003-05	HN34	湿度: U=1.5%RH 温度: U=0.5%℃K=2	JZSJRL25000869
钢卷尺	018-11	7.5m	U=0.1mm+2×10 ⁻⁵ L k=2	JZSJCJ25000039
空盒气压表	KJ-049	DYM3	800hPa~1060hPa	DN240415850116
电子秒表	KJ-028	PC100A	0.07s	DN240415850145

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号: NMTJ-AQW-2025-01341

共 3 页 第 3 页

主要技术参数表

绝缘电压等级, KV	12	样品状态, 新/旧	旧
手套类型	☒ 常规型绝缘手套 ☐ 复合型绝缘手套	级别	1
尺寸, mm	395 (长度)	送样日期	2025 年 10 月 14 日
左手样品号	25-JY-062	右手样品号	25-JY-063
左手合格证贴签编号	NMTJ-AQW-2025-01341	右手合格证贴签编号	NMTJ-AQW-2025-01341

检测检验项目表

序号	项目/参数	技术要求	检测检验结果	单项判定
1	绝缘手套	a) 新产品投入使用前: 试验电压: 12kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流不大于 9mA;	属于: 【 b) 】 试验电压: 左手 8kV ; 右手 8kV ; 持续时间: 左手 1min ;	合格
		b) 定期试验: 试验电压: 8kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流不大于 9mA。	右手 1min ; 泄漏电流: 左手 3.7mA ; 右手 3.1mA ;	
		进行工频耐压试验, 试验时应无击穿。	无击穿现象, 符合。	

本报告结束, 以下空白。



蒙 应急 21 01

报告编号：NMTJAQW-2025-01340

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具 安全检测检验报告

委托单位：内蒙古泰蒙矿业有限公司

被检单位：内蒙古泰蒙矿业有限公司

设备名称：绝缘靴

型号规格：20KV

检验类别：定期检测检验

检验日期：2025 年 10 月 21 日

建议下次检验日期：2026 年 04 月 20 日

内蒙古自治区特种设备检验研究院



声 明

- 1、报告封面、首页、骑缝处未盖“内蒙古自治区特种设备检验研究院检测检验专用章”无效。
- 2、不对复制报告负责；
- 3、检测检验报告无主检、审核、批准人签字无效；
- 4、检测检验报告涂改无效；
- 5、对检测检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验单位提出，逾期不予受理；
- 6、检测检验结果只反映被检样品当时状态；
- 7、被检样品维修后，可能影响其安全性能，建议进行再次检测检验。
- 8、报告中“无此项”或“不适用”项目，检验结果栏用“/”表述。

检测检验机构名称：内蒙古自治区特种设备检验研究院

检测检验机构地址：呼和浩特市回民区110国道内蒙古自治区特种设备检验研究院（金川基地）

邮 政 编 码：010030

联 系 电 话：0471-5208008

电 子 邮 箱：tjyaqsc@163.com

网 址：http://www.nmgtjy.cn

内蒙古自治区特种设备检验研究院

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号：NMTJ-AQW-2025-01340

共 3 页 第 1 页

检测检验项目表

委托单位	名称	内蒙古泰蒙矿业有限公司		
	地址	兴安盟科右中旗孟恩套力盖铅矿区		
被检单位	名称	内蒙古泰蒙矿业有限公司		
合同编号		AQ-2025-0153	型号规格	20KV
出厂日期		2022 年 05 月	出厂编号	3959
生产厂家		江苏腾日科技有限公司		
使用地点		地表配电室	样品状态	黑色·完好
检测检验地点		实验室	检测检验日期	2025 年 10 月 21 日
检测检验依据		KA/T 2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》		
检测检验项目		工频耐压试验		
存在问题及整改建议				
检测检验结论		综合判定：合格		
检测检验组成员		王虹 王志成		
备注		/		

批准：

李伟

审核：

王虹

主检：

王虹 王志成

日期：

2025.10.24

日期：

2025年10月21日



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

内蒙古自治区特种设备检验研究院

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号: NMTJ AQW-2025-01340

共 3 页 第 2 页

检测检验环境表

检验检测环境	温度: 22.5℃;	相对湿度 : 55.3%RH;
--------	------------	-----------------

检测检验用仪器设备表

名称	管理编号	型号规格	准确度等级/不确定度/最大允许误差	检定/校准证书编号
安全鞋耐电压实验机	HP-043	GX-5087	$U_{rel}=1 \times 10^{-2} \quad k=2$	DN250346460031
数显温湿度测量仪	003-05	JMC34	湿度: $U=1.5\%RH$ 温度: $U=0.5\%^{\circ}C$ $K=2$	JZSJRL25000869
钢卷尺	018-11	7.5m	$L=0.1mm+2 \times 10^{-5} L$ $K=2$	JZSJCJ25000039
空盒气压表	KJ-049	DYM3	800hPa~1060hPa	DN240415850116
电子秒表	KJ-028	PC100A	0.07s	DN240415850115

内蒙古自治区特种设备检验研究院

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号: NMTJ AQW-2025-01340

共 3 页 第 3 页

主要技术参数表

绝缘电压等级, KV	20	样品状态, 新/旧	旧
尺寸, mm	266 (靴高)	送样日期	2025 年 10 月 14 日
左鞋(靴)样品号	25-JY-048	右鞋(靴)样品号	25-JY-049
左鞋(靴)合格证贴签编号	NMTJ AQW-2025-01340	右鞋(靴)合格证贴签编号	NMTJ AQW-2025-01340

检测检验项目表

序号	项目/参数	技术要求	检测检验结果	单项判定
1	绝缘鞋(靴)	1. 新产品投入使用前: a) 皮鞋: 试验电压: 6kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流: 1.8mA; b) 布面胶鞋: 试验电压: 15kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流: 4.5mA; c) 全橡胶胶鞋(靴): 试验电压: 20kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流: 8.0mA; d) 全聚合材料鞋(靴): 试验电压: 20kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流: 8.0mA. 2. 定期试验: a) 皮鞋: 试验电压: 5kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流: 1.5mA; b) 布面胶鞋: 试验电压: 12kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流: 3.6mA; c) 全橡胶胶鞋(靴): 试验电压: 15kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流: 6.0mA; d) 全聚合材料鞋(靴): 试验电压: 15kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流: 6.0mA, 进行工频耐压试验时应无击穿。 进行工频耐压试验时应无击穿。	属于:【定期试验, c)】 试验电压: 左鞋(靴) <u>15kV</u> ; 右鞋(靴) <u>15kV</u> ; 持续时间: 左鞋(靴) <u>1min</u> ; 右鞋(靴) <u>1min</u> ; 泄漏电流: 左鞋(靴) <u>2.5mA</u> ; 右鞋(靴) <u>3.2mA</u> ; 无击穿现象, 符合。	合格

本报告结束, 以下空白。





蒙 应急 21 01

报告编号: NMTJAQW-2025-01339

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具 安全检测检验报告

委托单位: 内蒙古泰蒙矿业有限公司

被检单位: 内蒙古泰蒙矿业有限公司

设备名称: 绝缘手套 (常规型)

型号规格: 12KV

检验类别: 定期检测检验

检验日期: 2025 年 10 月 21 日

建议下次检验日期: 2026 年 04 月 20 日



内蒙古自治区特种设备检验研究院



声 明

- 1、报告封面、首页、骑缝处未盖“内蒙古自治区特种设备检验研究院检测检验专用章”无效。
- 2、不对复制报告负责：
- 3、检测检验报告无主检、审核、批准人签字无效：
- 4、检测检验报告涂改无效：
- 5、对检测检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验单位提出，逾期不予受理：
- 6、检测检验结果只反映被检样品当时状态：
- 7、被检样品维修后，可能影响其安全性能，建议进行再次检测检验。
- 8、报告中“无此项”或“不适用”项目，检验结果栏用“/”表述。

检测检验机构名称：内蒙古自治区特种设备检验研究院

检测检验机构地址：呼和浩特市回民区 110 国道内蒙古自治区特种设备检验研究院（金川基地）

邮 政 编 码：010030

联 系 电 话：0471-5208008

电 子 邮 箱：tjyaqsc@163.com

网 址：http://www.nmgtjy.cn

内蒙古自治区特种设备检验研究院

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号：NMTJ-AQW-2025-01339 共 3 页 第 1 页

检测检验项目表

委托单位	名称	内蒙古泰蒙矿业有限公司		
	地址	兴安盟科右中旗孟恩套力盖铅矿区		
被检单位	名称	内蒙古泰蒙矿业有限公司		
合同编号		AQ-2025-0153	型号规格	12KV
出厂日期		2023 年 05 月	出厂编号	023668-7
生产厂家		江苏腾日科技有限公司		
使用地点		地表配电室	样品状态	红色·完好
检测检验地点		实验室	检测检验日期	2025 年 10 月 21 日
检测检验依据		KA/T 2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》		
检测检验项目		工频耐压试验		
存在问题及修改建议				
检测检验结论		综合判定：合格		
检测检验组成员		王虹、王志成		
备注		/		

批准：李宏伟 审核：王虹 主检：王志成

日期：2025.10.24 日期：2025年10月21日



内蒙古自治区特种设备检验研究院

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号：NMTJAQW-2025-01339

共 3 页 第 2 页

检测检验环境表

检验检测环境	温度：22.5℃；相对湿度：55.3%RH；大气压：87.2kPa；
--------	------------------------------------

检测检验用仪器设备表

名称	管理编号	型号规格	准确度等级/不确定度/最大允许误差	检定/校准证书编号
绝缘工具耐压装置	DJ-034	GHJS-1	$L_{rel}=1.4\%$ $k=2$	DN250346460038
数显温湿度测量仪	003-05	HM34	湿度：U=1.5%RH 温度：U=0.5℃K=2	JZSJRL25000869
钢卷尺	018-11	7.5m	$U=0.1mm+2\times 10^{-5}L$ $K=2$	JZSJCJ25000039
空盒气压表	KJ-049	DYM3	800hPa~1060hPa	DN240415850116
电子秒表	KJ-028	PC100A	0.07s	DN240415850145

内蒙古自治区特种设备检验研究院

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号：NMTJAQW-2025-01339

共 3 页 第 3 页

主要技术参数表

绝缘电压等级，KV	12	样品状态，新/旧	旧
手套类型	☒ 常规型绝缘手套 ☐ 复合型绝缘手套	级别	I
尺寸，mm	394（长度）	送样日期	2025 年 10 月 14 日
左手样品号	25-JY-060	右手样品号	25-JY-061
左手合格证贴签编号	NMTJAQW-2025-01339	右手合格证贴签编号	NMTJAQW-2025-01339

检测检验项目表

序号	项目/参数	技术要求	检测检验结果	单项判定
1	绝缘手套	a) 新产品投入使用前： 试验电压：12kV，持续时间：1min，泄漏电流不大于 9mA；	属于：【 b) 】 试验电压：左手 8kV： 右手 8kV： 持续时间：左手 1min： 右手 1min： 泄漏电流：左手 3.3mA： 右手 3.9mA：	合格
		b) 定期试验：试验电压：8kV，持续时间：1min，泄漏电流不大于 9mA。		
		进行工频耐压试验，试验时应无击穿。	无击穿现象，符合。	

本报告结束，以下空白。





蒙 应 急 21 01

报告编号: NMTJAQW-2025-01338

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具 安全检测检验报告

委托单位: 内蒙古泰蒙矿业有限公司

被检单位: 内蒙古泰蒙矿业有限公司

设备名称: 绝缘靴

型号规格: 20KV

检验类别: 定期检测检验

检验日期: 2025 年 10 月 20 日

建议下次检验日期: 2026 年 01 月 19 日



内蒙古自治区特种设备检验研究院



声 明

- 1、报告封面、首页、骑缝处未盖“内蒙古自治区特种设备检验研究院检测检验专用章”无效。
- 2、不对复制报告负责：
- 3、检测检验报告无主检、审核、批准人签字无效：
- 4、检测检验报告涂改无效：
- 5、对检测检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验单位提出，逾期不予受理：
- 6、检测检验结果只反映被检样品当时状态：
- 7、被检样品维修后，可能影响其安全性能，建议进行再次检测检验。
- 8、报告中“无此项”或“不适用”项目，检验结果栏用“/”表述。

检测检验机构名称：内蒙古自治区特种设备检验研究院

检测检验机构地址：呼和浩特市回民区 110 国道内蒙古自治区特种设备检验研究院（金川基地）

邮 政 编 码：010030

联 系 电 话：0471-5208008

电 子 邮 箱：tjyaqsc@163.com

网 址：http://www.nmgtjy.cn

内蒙古自治区特种设备检验研究院

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号：NMTJAQW-2025 01338

共 3 页 第 1 页

检测检验项目表

委托单位	名称	内蒙古泰蒙矿业有限公司		
	地址	兴安盟科右中旗孟恩套力盖铅矿区		
被检单位	名称	内蒙古泰蒙矿业有限公司		
合同编号		AQ-2025-0153	型号规格	20KV
出厂日期		2022 年 04 月	出厂编号	3718
生产厂家		江苏腾日科技有限公司		
使用地点		应急库	样品状态	黑色·完好
检测检验地点		实验室	检测检验日期	2025 年 10 月 20 日
检测检验依据		KA/T 2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电《试验规范》		
检测检验项目		工频耐压试验		
存在问题及整改建议				
检测检验结论		综合判定：合格		
检测检验组成员		郭俊丰 郭俊丰 郭俊丰 (3)		
备注				

批准：郭俊丰 日期：2025.10.24

审核：郭俊丰 日期：2025.10.24

主检：郭俊丰 日期：2025年10月20日

内蒙古自治区特种设备检验研究院

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号：NMTJJAQW-2025-01338

共 3 页 第 2 页

检测检验环境表

检验检测环境	温度： 24.6℃；	相对湿度 ： 58.8%RH；
--------	------------	-----------------

检测检验用仪器设备表

名称	管理编号	型号规格	准确度等级/不确定度/最大允许误差	检定/校准证书编号
安全鞋耐电压实验机	HP-043	GX-5087	$U_{rel}=1\times 10^{-2} \quad k=2$	DN250346460031
数显温湿度测量仪	003-05	HM34	湿度：U=1.5%RH 温度：U=0.5℃ K=2	JZSJRL25000869
钢卷尺	018-11	7.5m	$U=0.1mm+2\times 10^{-5} L$ K=2	JZSJCL25000039
空盒气压表	KJ-049	OYM3	800hPa~1060hPa	DN240115850116
电子秒表	KJ-028	PC100A	0.07s	DN240415850145

内蒙古自治区特种设备检验研究院

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号：NMTJJAQW-2025-01338

共 3 页 第 3 页

主要技术参数表

绝缘电压等级, KV	20	样品状态, 新/旧	旧
尺寸, mm	265 (靴高)	送样日期	2025 年 10 月 14 日
左鞋 (靴) 样品号	25-JY-046	右鞋 (靴) 样品号	25-JY-047
左鞋 (靴) 合格证贴签编号	NMTJJAQW-2025-01338	右鞋 (靴) 合格证贴签编号	NMTJJAQW-2025-01338

检测检验项目表

序号	项目/参数	技术要求	检测检验结果	单项判定
1	绝缘鞋 (靴)	1. 新产品投入使用前: a) 皮鞋: 试验电压: 6kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流: 1.8mA; b) 布面胶鞋: 试验电压: 15kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流: 4.5mA; c) 全橡胶胶鞋 (靴): 试验电压: 20kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流: 8.0mA; d) 全聚合材料鞋 (靴): 试验电压: 20kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流: 8.0mA; 2. 定期试验: a) 皮鞋: 试验电压: 5kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流: 1.5mA; b) 布面胶鞋: 试验电压: 12kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流: 3.6mA; c) 全橡胶胶鞋 (靴): 试验电压: 15kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流: 6.0mA; d) 全聚合材料鞋 (靴): 试验电压: 15kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流: 6.0mA; 进行工频耐压试验时应无击穿。 进行工频耐压试验时应无击穿。	属于:【定期试验,c)】 试验电压: 左鞋 (靴) <u>15kV</u> ; 右鞋 (靴) <u>15kV</u> ; 持续时间: 左鞋 (靴) <u>1min</u> ; 右鞋 (靴) <u>1min</u> ; 泄漏电流: 左鞋 (靴) <u>2.8mA</u> ; 右鞋 (靴) <u>3.0mA</u> ; 无击穿现象, 符合。	合格

本报告结束，以下空白。





蒙 应急 21 01

报告编号：NMTJAQW-2025-01337

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具 安全检测检验报告

委托单位：内蒙古泰蒙矿业有限公司

被检单位：内蒙古泰蒙矿业有限公司

设备名称：绝缘手套（常规型）

型号规格：12KV

检验类别：定期检测检验

检验日期：2025 年 10 月 20 日

建议下次检验日期：2026 年 04 月 19 日

内蒙古自治区特种设备检验研究院



声 明

- 1、报告封面、首页、骑缝处未盖“内蒙古自治区特种设备检验研究院检测检验专用章”无效。
- 2、不对复制报告负责；
- 3、检测检验报告无主检、审核、批准人签字无效；
- 4、检测检验报告涂改无效；
- 5、对检测检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验单位提出，逾期不予受理；
- 6、检测检验结果只反映被检样品当时状态；
- 7、被检样品维修后，可能影响其安全性能，建议进行再次检测检验。
- 8、报告中“无此项”或“不适用”项目，检验结果栏用“/”表述。

检测检验机构名称：内蒙古自治区特种设备检验研究院

检测检验机构地址：呼和浩特市回民区 110 国道内蒙古自治区特种设备检验研究院（金川基地）

邮 政 编 码：010030

联 系 电 话：0471-5208008

电 子 邮 箱：tjyaqsc@163.com

网 址：http://www.nmgtjy.cn

内蒙古自治区特种设备检验研究院

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号：NMTJ AQW-2025-01337 共 3 页 第 1 页

检测检验项目表

委托单位	名称	内蒙古泰蒙矿业有限公司		
	地址	兴安盟科右中旗孟恩套力盖铅矿区		
被检单位	名称	内蒙古泰蒙矿业有限公司		
合同编号		AQ-2025-0153	型号规格	12KV
出厂日期		2023 年 05 月	出厂编号	023752-6
生产厂家		江苏腾日科技有限公司		
使用地点		应急库	样品状态	红色·完好
检测检验地点		实验室	检测检验日期	2025 年 10 月 20 日
检测检验依据		KA/T 2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》		
检测检验项目		工频耐压试验		
存在问题及整改建议				
检测检验结论		综合判定：合格		
检测检验组成员		郭俊丰、于志东		
备注		/		

批准：李俊伟 审核：孙叶 主检：郭俊丰 于志东

日期：2025.10.24 日期：2025年10月20日

检验检测环境	温度：24.6℃；相对湿度：58.8%RH；大气压：87.3kPa；
--------	------------------------------------

检测检验用仪器设备表

名称	管理编号	型号规格	准确度等级/不确定度/最大允许误差	检定/校准证书编号
绝缘工具耐压装置	DJ-034	GLJS-1	U _{rel} =1.4% k=2	DN250316460038
数显温湿度测量仪	003-05	JM34	湿度：U ₁ =1.5%RH 温度：U ₂ =0.5%℃k=2	JZSJRI25000869
钢卷尺	018-11	7.5m	U=0.1mm+2×10 ⁻⁵ L k=2	JZSJCI25000039
空盒气压表	KJ-049	DY33	800hPa~1060hPa	DN240415850116
电子秒表	KJ-028	PC100A	0.07s	DN240415850145

绝缘电压等级，kV	I2	样品状态，新/旧	旧
手套类型	☒ 常規型绝缘手套 ☐ 复合型绝缘手套	级别	I
尺寸，mm	397（长度）	送样日期	2025 年 10 月 14 日
左手样品号	25-JY-044	右手样品号	25-JY-045
左手合格证贴签编号	NMTJ AQW-2025-01337	右手合格证贴签编号	NMTJ AQW-2025-01337

检测检验项目表

序号	项目/参数	技术要求	检测检验结果	单项判定
1	绝缘手套	a) 新产品投入使用前： 试验电压：12kV，持续时间：1min，泄漏电流不大于 9mA； b) 定期试验：试验电压：8kV，持续时间：1min，泄漏电流不大于 9mA。	属于：【 b ） 】 试验电压：左手 8kV ； 右手 8kV ； 持续时间：左手 1min ； 右手 1min ； 泄漏电流：左手 3.6mA ； 右手 3.4mA ；	合格
		进行工频耐压试验，试验时应无击穿。	无击穿现象，符合。	

本报告结束，以下空白。





蒙 应急 21 01

报告编号: NMTJAQW-2025-01336

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具
安全检测检验报告

委托单位: 内蒙古泰蒙矿业有限公司

被检单位: 内蒙古泰蒙矿业有限公司

设备名称: 绝缘靴

型号规格: 20KV

检验类别: 定期检测检验

检验日期: 2025 年 10 月 20 日

建议下次检验日期: 2026 年 04 月 19 日



内蒙古自治区特种设备检验研究院



声 明

- 1、报告封面、首页、骑缝处未盖“内蒙古自治区特种设备检验研究院检测检验专用章”无效。
- 2、不对复制报告负责：
- 3、检测检验报告无主检、审核、批准人签字无效：
- 4、检测检验报告涂改无效：
- 5、对检测检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验单位提出，逾期不予受理：
- 6、检测检验结果只反映被检样品当时状态：
- 7、被检样品维修后，可能影响其安全性能，建议进行再次检测检验。
- 8、报告中“无此项”或“不适用”项目，检验结果栏用“/”表述。

检测检验机构名称：内蒙古自治区特种设备检验研究院

检测检验机构地址：呼和浩特市回民区110国道内蒙古自治区特种设备检验研究院（金川基地）

邮 政 编 码：010030

联 系 电 话：0471-5208008

电 子 邮 箱：tjyaqsc@163.com

网 址：http://www.nmgtjy.cn

内蒙古自治区特种设备检验研究院

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号：NMTJAQW-2025-01336

共 3 页 第 1 页

检测检验项目表

委托单位	名称	内蒙古泰蒙矿业有限公司		
	地址	兴安盟科右中旗孟恩套力孟铅矿区		
被检单位	名称	内蒙古泰蒙矿业有限公司		
合同编号		AQ-2025-0153	型号规格	20KV
出厂日期		2022 年 06 月	出厂编号	3852
生产厂家		江苏腾日科技有限公司		
使用地点		应急库	样品状态	黑色·完好
检测检验地点		实验室	检测检验日期	2025 年 10 月 20 日
检测检验依据		KA/T 2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》		
检测检验项目		工频耐压试验		
存在问题及整改建议				
检测检验结论		综合判定：合格		
检测检验组成员		胡强、石慧芳		
备注				

批准：

李安伟

审核：

贾俊杰

主检：

石慧芳 胡强

日期：

2025.10.24

日期：

2025.10.20



内蒙古自治区特种设备检验研究院

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号：NMTJ AQW-2025-01336

共 3 页 第 2 页

检测检验环境表

检验检测环境	温度： 23.3℃；	相对湿度： 57.1%RH；
--------	------------	----------------

检测检验用仪器设备表

名称	管理编号	型号规格	准确度等级/不确定度/最大允许误差	检定/校准证书编号
安全鞋耐电压实验机	HP-043	GX-5087	$U_{rel}=1\times 10^{-2} \quad k=2$	DN250346460031
数显温湿度测量仪	003-05	HM34	湿度： $U=1.5\%RH$ 温度： $U=0.5\%^{\circ}C$ $K=2$	JZSJRL25000869
钢卷尺	018-11	7.5m	$L=0.1mm+2\times 10^{-5} L$ $K=2$	JZSJJCJ25000039
空盒气压表	KJ-049	DYM3	800hPa~1060hPa	DN240415850116
电子秒表	KJ-028	PC100A	0.07s	DN240115850145

内蒙古自治区特种设备检验研究院

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号：NMTJ AQW-2025-01336

共 3 页 第 3 页

主要技术参数表

绝缘电压等级，KV	20	样品状态，新/旧	旧
尺寸，mm	264（靴高）	送样日期	2025 年 10 月 14 日
左鞋（靴）样品号	25-JY-034	右鞋（靴）样品号	25-JY-035
左鞋（靴）合格证贴签编号	NMTJ AQW-2025-01336	右鞋（靴）合格证贴签编号	NMTJ AQW-2025-01336

检测检验项目表

序号	项目/参数	技术要求	检测检验结果	单项判定
1	绝缘鞋（靴）	1. 新产品投入使用前： a) 皮鞋：试验电压：6kV，持续时间：1min，泄漏电流：1.8mA； b) 布面胶鞋：试验电压：15kV，持续时间：1min，泄漏电流：4.5mA； c) 全橡胶胶鞋（靴）：试验电压：20kV，持续时间：1min，泄漏电流：8.0mA； d) 全聚合材料鞋（靴）：试验电压：20kV，持续时间：1min，泄漏电流：8.0mA。 2. 定期试验： a) 皮鞋：试验电压：5kV，持续时间：1min，泄漏电流：1.5mA； b) 布面胶鞋：试验电压：12kV，持续时间：1min，泄漏电流：3.0mA； c) 全橡胶胶鞋（靴）：试验电压：15kV，持续时间：1min，泄漏电流：6.0mA； d) 全聚合材料鞋（靴）：试验电压：15kV，持续时间：1min，泄漏电流：6.0mA。 进行工频耐压试验时应无击穿。 进行工频耐压试验时应无击穿。	属于：【定期试验，c)】 试验电压： 左鞋（靴） <u>15kV</u> ； 右鞋（靴） <u>15kV</u> ； 持续时间： 左鞋（靴） <u>1min</u> ； 右鞋（靴） <u>1min</u> ； 泄漏电流： 左鞋（靴） <u>3.7mA</u> ； 右鞋（靴） <u>3.1mA</u> ； 无击穿现象，符合。	合格

本报告结束，以下空白。





蒙 应急 21 01

报告编号：NMTJAQW-2025-01335

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具 安全检测检验报告

委托单位：内蒙古泰蒙矿业有限公司

被检单位：内蒙古泰蒙矿业有限公司

设备名称：绝缘手套（常规型）

型号规格：12KV

检验类别：定期检测检验

检验日期：2025 年 10 月 20 日

建议下次检验日期：2026 年 04 月 19 日

内蒙古自治区特种设备检验研究院



声 明

- 1、报告封面、首页、骑缝处未盖“内蒙古自治区特种设备检验研究院检测检验专用章”无效。
- 2、不对复制报告负责；
- 3、检测检验报告无主检、审核、批准人签字无效；
- 4、检测检验报告涂改无效；
- 5、对检测检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验单位提出，逾期不予受理；
- 6、检测检验结果只反映被检样品当时状态；
- 7、被检样品维修后，可能影响其安全性能，建议进行再次检测检验。
- 8、报告中“无此项”或“不适用”项目，检验结果栏用“/”表述。

检测检验机构名称：内蒙古自治区特种设备检验研究院

检测检验机构地址：呼和浩特市回民区110国道内蒙古自治区特种设备检验研究院（川基地）

邮 政 编 码：010030

联 系 电 话：0471-5208008

电 子 邮 箱：tjyaqsc@163.com

网 址：http://www.nmgtjy.cn

内蒙古自治区特种设备检验研究院

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号：NMTJ-AQW-2025-01335 共 3 页 第 1 页

检测检验项目表

委托单位	名称	内蒙古泰蒙矿业有限公司		
	地址	兴安盟科右中旗孟恩套力盖铅矿区		
被检单位	名称	内蒙古泰蒙矿业有限公司		
合同编号		AQ-2025-0153	型号规格	12KV
出厂日期		2023 年 01 月	出厂编号	023348-2
生产厂家		江苏腾日科技有限公司		
使用地点		应急库	样品状态	红色·完好
检测检验地点		实验室	检测检验日期	2025 年 10 月 20 日
检测检验依据		KA/T 2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》		
检测检验项目		工频耐压试验		
存在问题及整改建议		/		
检测检验结论		综合判定：合格		
检测检验组成员		胡强、任世芳 (3)		
备注				

批准：李宏伟 审核：贾俊杰 主检：石慧芳 胡明强

日期：2025.10.24 日期：2025.10.20.



内蒙古自治区特种设备检验研究院

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号: MTJAQW-2025-01335

共 3 页 第 2 页

检测检验环境表

检验检测环境	温度: 23.3℃; 相对湿度: 57.4%RH; 大气压: 87.1kPa;
--------	---

检测检验用仪器设备表

名称	管理编号	型号规格	准确度等级/不确定度/最大允许误差	检定/校准证书编号
绝缘工具耐压装置	DJ-034	GHJS-1	Urel=1.4% k=2	DN250346460033
数显温湿度测量仪	003-05	HM34	湿度: U=1.5%RH 温度: U=0.5℃K=2	JZSJRL25000869
钢卷尺	018-11	7.5m	U=0.1mm+2×10 ⁻⁵ L K=2	JZSJJCJ25000039
空盒气压表	KJ-049	DY13	800hPa~1060hPa	DN240415850116
电子秒表	KJ-028	PC100A	0.07s	DN240415850145

内蒙古自治区特种设备检验研究院

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号: MTJAQW-2025-01335

共 3 页 第 3 页

主要技术参数表

绝缘电压等级, KV	12	样品状态, 新/旧	旧
手套类型	☒ 常规模绝缘手套 ☐ 复合型绝缘手套	级别	1
尺寸, mm	394 (长度)	送样日期	2025 年 10 月 14 日
左手样品号	25-JY-042	右手样品号	25-JY-043
左手合格证贴签编号	MTJAQW-2025-01335	右手合格证贴签编号	MTJAQW-2025-01335

检测检验项目表

序号	项目/参数	技术要求	检测检验结果	单项判定
1	绝缘手套	a) 新产品投入使用前: 试验电压: 12kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流不大于 9mA; b) 定期试验: 试验电压: 8kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流不大于 9mA。 进行工频耐压试验, 试验时应无击穿。	属于: 【 b) 】 试验电压: 左手 8kV; 右手 8kV; 持续时间: 左手 1min; 右手 1min; 泄漏电流: 左手 3.0mA; 右手 3.3mA; 无击穿现象, 符合。	合格

本报告结束, 以下空白。





蒙 应急 21 01

报告编号：NMTJAQW-2025-01334

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具 安全检测检验报告

委托单位：内蒙古泰蒙矿业有限公司

被检单位：内蒙古泰蒙矿业有限公司

设备名称：绝缘靴

型号规格：20KV

检验类别：定期检测检验

检验日期：2025 年 10 月 17 日

建议下次检验日期：2026 年 04 月 16 日

内蒙古自治区特种设备检验研究院



声 明

- 1、报告封面、首页、骑缝处未盖“内蒙古自治区特种设备检验研究院检测检验专用章”无效。
- 2、不对复制报告负责；
- 3、检测检验报告无主检、审核、批准人签字无效；
- 4、检测检验报告涂改无效；
- 5、对检测检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验单位提出，逾期不予受理；
- 6、检测检验结果只反映被检样品当时状态；
- 7、被检样品维修后，可能影响其安全性能，建议进行再次检测检验。
- 8、报告中“无此项”或“不适用”项目，检验结果栏用“/”表述。

检测检验机构名称：内蒙古自治区特种设备检验研究院

检测检验机构地址：呼和浩特市回民区 110 国道内蒙古自治区特种设备检验研究院（银川基地）

邮 政 编 码：010030

联 系 电 话：0471-5208008

电 子 邮 箱：tjyaqsc@163.com

网 址：http://www.nmgtjy.cn

内蒙古自治区特种设备检验研究院
金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号：NMTJ-AQW-2025-01334

共 3 页 第 1 页

检测检验项目表

委托单位	名称	内蒙古泰蒙矿业有限公司		
	地址	兴安盟科右中旗孟恩套力盖铅矿区		
被检单位	名称	内蒙古泰蒙矿业有限公司		
合同编号		AQ-2025-0153	型号规格	20KV
出厂日期		2022 年 06 月	出厂编号	4637
生产厂家		江苏腾日科技有限公司		
使用地点		副井提升机房	样品状态	黑色·完好
检测检验地点		实验室	检测检验日期	2025 年 10 月 17 日
检测检验依据		KA/T 2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》		
检测检验项目		工频耐压试验		
存在问题及整改建议				
检测检验结论		综合判定：合格		
检测检验组成员		常俊、刘东昊		
备注		/		

批准：

李宏伟

审核：

陈伟

主检：

李伟 刘东昊

日期：

2025.10.17

日期：

2025.10.17



检测检验环境表

检测检测环境	温度: 21.8℃	相对湿度: 55.6%RH
--------	-----------	---------------

检测检验用仪器设备表

名称	管理编号	型号规格	准确度等级/不确定度/最大允许误差	检定/校准证书编号
安全鞋耐压实验机	HP-043	GX-5087	U _{rel} =1×10 ⁻² k=2	DN250316160031
数显温湿度测量仪	003-05	HM34	湿度: U=1.5%RH 温度: U=0.5℃ k=2	JZSJM.25000819
钢卷尺	018-11	7.5m	U=0.1mm, 2×10 ⁻⁵ L k=2	JZSJCJ25000039
空盒气压表	KJ-049	DWY3	800hPa~1060hPa	DN240415850116
电子秒表	KJ-028	PC100A	0.07s	DN240415850115

主要技术参数表

绝缘电压等级, kV	20	样品状态, 新/旧	旧
尺寸, mm	266 (靴高)	送样日期	2025 年 10 月 14 日
左鞋 (靴) 样品号	25-JY-032	右鞋 (靴) 样品号	25-JY-033
左鞋 (靴) 合格证标签编号	NMTJAQW-2025-01334	右鞋 (靴) 合格证标签编号	NMTJAQW-2025-01334

检测检验项目表

序号	项目/参数	技术要求	检测检验结果	单项判定
1	绝缘性能 (靴)	1. 新产品投入使用前: a) 皮鞋: 试验电压: 6kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流: 1.8mA; b) 布面胶鞋: 试验电压: 15kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流: 4.5mA; c) 全橡胶胶鞋 (靴): 试验电压: 20kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流: 8.0mA; d) 全复合材料鞋 (靴): 试验电压: 20kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流: 8.0mA. 2. 定期试验: a) 皮鞋: 试验电压: 5kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流: 1.5mA; b) 布面胶鞋: 试验电压: 12kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流: 3.5mA; c) 全橡胶胶鞋 (靴): 试验电压: 15kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流: 6.0mA; d) 全复合材料鞋 (靴): 试验电压: 15kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流: 6.0mA, 进行工频耐压试验时应无击穿. 进行工频耐压试验时应无击穿.	属于: 【定期试验, c)】 试验电压: 左鞋 (靴) 15kV; 右鞋 (靴) 15kV; 持续时间: 左鞋 (靴) 1min; 右鞋 (靴) 1min; 泄漏电流: 左鞋 (靴) 3.3mA; 右鞋 (靴) 3.7mA; 无击穿现象, 符合.	合格

本报告结束, 以下空白.



蒙 应急 21 01

报告编号：NMTJAQW-2025-01333

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具 安全检测检验报告

委托单位：内蒙古泰蒙矿业有限公司

被检单位：内蒙古泰蒙矿业有限公司

设备名称：绝缘手套（常规型）

型号规格：12KV

检验类别：定期检测检验

检验日期：2025 年 10 月 17 日

建议下次检验日期：2026 年 04 月 16 日



内蒙古自治区特种设备检验研究院



声 明

- 1、报告封面、首页、骑缝处未盖“内蒙古自治区特种设备检验研究院检测检验专用章”无效。
- 2、不对复制报告负责：
- 3、检测检验报告无主检、审核、批准人签字无效：
- 4、检测检验报告涂改无效：
- 5、对检测检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验单位提出，逾期不予受理：
- 6、检测检验结果只反映被检样品当时状态：
- 7、被检样品维修后，可能影响其安全性能，建议进行再次检测检验。
- 8、报告中“无此项”或“不适用”项目，检验结果栏用“/”表述，

检测检验机构名称：内蒙古自治区特种设备检验研究院

检测检验机构地址：呼和浩特市回民区 110 国道内蒙古自治区特种设备检验研究院（金川基地）

邮 政 编 码：010030

联 系 电 话：0471-5208008

电 子 邮 箱：tjyaqsc@163.com

网 址：http://www.nmgtjy.cn

内蒙古自治区特种设备检验研究院

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号：NMTJJAQW-2025-01333

共 3 页 第 1 页

检测检验项目表

委托单位	名称	内蒙古泰蒙矿业有限公司		
	地址	兴安盟科右中旗孟恩套力盖铅矿区		
被检单位	名称	内蒙古泰蒙矿业有限公司		
合同编号		AQ-2025-0153	型号规格	12KV
出厂日期		2023 年 01 月	出厂编号	023039-5
生产厂家		江苏腾日科技有限公司		
使用地点		副井提升机房	样品状态	红色·完好
检测检验地点		实验室	检测检验日期	2025 年 10 月 17 日
检测检验依据		KA/T 2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》		
检测检验项目		工频耐压试验		
存在问题及整改建议				
检测检验结论		综合判定：合格		
检测检验组成员		常俊 刘东旭 刘本昊		
备注				

批准：李宏伟 审核：刘东旭 主检：李伟 刘本昊

日期：2025.10.17 日期：2025.10.17

内蒙古自治区特种设备检验研究院

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号：NMTJAQW-2025-01333

共 3 页 第 2 页

检测检验环境表

检验检测环境	温度：24.8℃；相对湿度：55.6%RH；大气压：87.0kPa；
--------	------------------------------------

检测检验用仪器设备表

名称	管理编号	型号规格	准确度等级/不确定度/最大允许误差	检定/校准证书编号
绝缘工具耐压装置	DJ-034	GHJS-1	U _{rel} =1.4% k=2	DN250316160038
数显温湿度测量仪	003-05	HH34	湿度：U=1.3%RH 温度：U=0.5%℃k=2	JZSJRM25000869
钢卷尺	018-11	7.5m	U=0.1mm/2×10 ⁻⁵ L k=2	JZSJJCJ25000039
空盒气压表	KJ-049	DYK13	800hPa~1060hPa	DN240415850116
电子秒表	KJ-028	PC100A	0.07s	DN240415850145

内蒙古自治区特种设备检验研究院

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号：NMTJAQW-2025-01333

共 3 页 第 3 页

主要技术参数表

绝缘电压等级，KV	12	样品状态，新/旧	旧
手套类型	☒ 常规型绝缘手套 ☐ 复合型绝缘手套	级别	I
尺寸，mm	396（长度）	送样日期	2025 年 10 月 14 日
左手样品号	25-JY-040	右手样品号	25-JY-041
左手合格证贴签编号	NMTJAQW-2025-01333	右手合格证贴签编号	NMTJAQW-2025-01333

检测检验项目表

序号	项目/参数	技术要求	检测检验结果	单项判定
	绝缘手套	a) 新产品投入使用前： 试验电压：12kV，持续时间：1min，泄漏电流不大于9mA；	属于：【 b) 】 试验电压：左手 8kV ； 右手 8kV ； 持续时间：左手 1min ； 右手 1min ；	合格
		b) 定期试验：试验电压：8kV，持续时间：1min，泄漏电流不大于9mA。	右手 1min ； 泄漏电流：左手 3.8mA ； 右手 3.6mA ；	
		进行工频耐压试验，试验时应无击穿。	无击穿现象，符合。	

本报告结束，以下空白。



报告编号: NMTJAQW-2025-01332

蒙 应急 21 01

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具 安全检测检验报告

委托单位: 内蒙古泰蒙矿业有限公司

被检单位: 内蒙古泰蒙矿业有限公司

设备名称: 绝缘靴

型号规格: 20KV

检验类别: 定期检测检验

检验日期: 2025 年 10 月 17 日

建议下次检验日期: 2026 年 04 月 16 日



内蒙古自治区特种设备检验研究院



声 明

- 1、报告封面、首页、骑缝处未盖“内蒙古自治区特种设备检验研究院检测检验专用章”无效。
- 2、不对复制报告负责；
- 3、检测检验报告无主检、审核、批准人签字无效；
- 4、检测检验报告涂改无效；
- 5、对检测检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验单位提出，逾期不予受理；
- 6、检测检验结果只反映被检样品当时状态；
- 7、被检样品维修后，可能影响其安全性能，建议进行再次检测检验。
- 8、报告中“无此项”或“不适用”项目，检验结果栏用“/”表述。

检测检验机构名称：内蒙古自治区特种设备检验研究院

检测检验机构地址：呼和浩特市回民区110国道内蒙古自治区特种设备检验研究院（金川基地）

邮 政 编 码：010030

联 系 电 话：0471-5208008

电 子 邮 箱：tjy@qsc@163.com

网 址：http://www.nmgtjy.cn

内蒙古自治区特种设备检验研究院

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号：NMTJ-AQW-2025-01332 共 3 页 第 1 页

检测检验项目表

委托单位	名称	内蒙古泰蒙矿业有限公司		
	地址	兴安盟科右中旗孟恩套力盖铅矿区		
被检单位	名称	内蒙古泰蒙矿业有限公司		
合同编号		AQ-2025-0153	型号规格	20KV
出厂日期		2022 年 06 月	出厂编号	3591
生产厂家		江苏腾日科技有限公司		
使用地点		副井提升机房	样品状态	黑色·完好
检测检验地点		实验室	检测检验日期	2025 年 10 月 17 日
检测检验依据		KA/T 2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》		
检测检验项目		工频耐压试验		
存在问题及整改建议				
检测检验结论		综合判定：合格		
检测检验组成员		张永清/宋世君		
备注				

批准：李国伟 审核：张永清 主检：宋世君 张永清

日期：2025.10.24 日期：2025.10.17



内蒙古自治区特种设备检验研究院

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号：NMTJ AQW-2025-01332

共 3 页 第 2 页

检测检验环境表

检验检测环境	温度： 22.6℃；	相对湿度： 51.4%RH；
--------	------------	----------------

检测检验用仪器设备表

名称	管理编号	型号规格	准确度等级/不确定度/最大允许误差	检定/校准证书编号
安全鞋耐电压实验机	HP-043	GX-5087	Urel=1×10 ⁻² k=2	DN250346460031
数显温湿度测量仪	003-05	HN34	湿度：U=1.5%RH 温度：U=0.5%℃ K=2	JZSJRL25000869
钢卷尺	018-11	7.5m	U=0.1mm+2×10 ⁻⁵ L K=2	JZSJJC125000039
空盒气压表	KJ-049	DYH3	S00hPa~1060hPa	DN240415850116
电子秒表	KJ-028	PC100A	0.07s	DN240415850145

内蒙古自治区特种设备检验研究院

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号：NMTJ AQW-2025-01332

共 3 页 第 3 页

主要技术参数表

绝缘电压等级, KV	20	样品状态, 新/旧	旧
尺寸, mm	265 (靴高)	送样日期	2025 年 10 月 14 日
左鞋 (靴) 样品号	25-JY-030	右鞋 (靴) 样品号	25-JY-031
左鞋 (靴) 合格证贴签编号	NMTJ AQW-2025-01332	右鞋 (靴) 合格证贴签编号	NMTJ AQW-2025-01332

检测检验项目表

序号	项目/参数	技术要求	检测检验结果	单项判定
1	绝缘鞋 (靴)	1. 新产品投入使用前: a) 皮鞋: 试验电压: 6kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流: 1.8mA; b) 布面胶鞋: 试验电压: 15kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流: 4.5mA; c) 全橡胶胶鞋 (靴): 试验电压: 20kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流: 8.0mA; d) 全聚合材料鞋 (靴): 试验电压: 20kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流: 8.0mA。 2. 定期试验: a) 皮鞋: 试验电压: 5kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流: 1.5mA; b) 布面胶鞋: 试验电压: 12kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流: 3.6mA; c) 全橡胶胶鞋 (靴): 试验电压: 15kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流: 6.0mA; d) 全聚合材料鞋 (靴): 试验电压: 15kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流: 6.0mA, 进行工频耐压试验时应无击穿。 进行工频耐压试验时应无击穿。	属于:【定期试验,c)】 试验电压: 左鞋 (靴) 15kV; 右鞋 (靴) 15kV; 持续时间: 左鞋 (靴) 1min; 右鞋 (靴) 1min; 泄漏电流: 左鞋 (靴) 3.0mA; 右鞋 (靴) 3.4mA; 无击穿现象, 符合。	合格

本报告结束，以下空白。





蒙 应急 21 01

报告编号：NMTJAQW-2025-01331

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具 安全检测检验报告

委托单位：内蒙古泰蒙矿业有限公司
被检单位：内蒙古泰蒙矿业有限公司
设备名称：绝缘手套（常规型）
型号规格：12KV
检验类别：定期检测检验
检验日期：2025 年 10 月 17 日
建议下次检验日期：2026 年 04 月 16 日



内蒙古自治区特种设备检验研究院



声 明

- 1、报告封面、首页、骑缝处未盖“内蒙古自治区特种设备检验研究院检测检验专用章”无效。
- 2、不对复制报告负责；
- 3、检测检验报告无主检、审核、批准人签字无效；
- 4、检测检验报告涂改无效；
- 5、对检测检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验单位提出，逾期不予受理；
- 6、检测检验结果只反映被检样品当时状态；
- 7、被检样品维修后，可能影响其安全性能，建议进行再次检测检验。
- 8、报告中“无此项”或“不适用”项目，检验结果栏用“/”表述。

检测检验机构名称：内蒙古自治区特种设备检验研究院

检测检验机构地址：呼和浩特市回民区 110 国道内蒙古自治区特种设备检验研究院（金川基地）

邮 政 编 码：010030

联 系 电 话：0471-5208008

电 子 邮 箱：tjyaqsc@163.com

网 址：http://www.nmgtjy.cn

内蒙古自治区特种设备检验研究院

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号：NMTJAQW-2025-01331 共 3 页 第 1 页

检测检验项目表

委托单位	名称	内蒙古泰蒙矿业有限公司		
	地址	兴安盟科右中旗孟恩套力盖铅矿区		
被检单位	名称	内蒙古泰蒙矿业有限公司		
合同编号		AQ-2025-0153	型号规格	12KV
出厂日期		2023 年 01 月	出厂编号	023121-7
生产厂家		江苏腾日科技有限公司		
使用地点		副井提升机房	样品状态	红色·完好
检测检验地点		实验室	检测检验日期	2025 年 10 月 17 日
检测检验依据		KA/T 2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》		
检测检验项目		工频耐压试验		
存在问题及整改建议				
检测检验结论		综合判定：合格		
检测检验组成员		张永清、宋世君		
备注				

批准：李君伟 审核：张永清 主检：宋世君 张永清

日期：2025.10.24 日期：2025.10.17

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号：NMTJAQW-2025-01331

共 3 页 第 2 页

检测检验环境表

检验检测环境	温度：22.6℃；相对湿度：51.4%RH；大气压：87.1kPa；
--------	------------------------------------

检测检验用仪器设备表

名称	管理编号	型号规格	准确度等级/不确定度/最大允许误差	检定/校准证书编号
绝缘工具耐压装置	DJ-034	GHJS-1	U _{rel} =1.4% k=2	DN250316160038
数显温湿度测量仪	003-05	HM34	湿度：U=1.5%RH 温度：U=0.5%℃k=2	JZSJRL25000869
钢卷尺	018-11	7.5m	U=0.1mm+2×10 ⁻⁵ L k=2	JZSJCJ25000039
空盒气压表	KJ-049	DYH3	800hPa~1060hPa	DN240415850116
电子秒表	KJ-028	PC100A	0.07s	DN240415850145

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号：NMTJAQW-2025-01331

共 3 页 第 3 页

主要技术参数表

绝缘电压等级, kV	12	样品状态, 新/旧	旧
手套类型	☒ 常规型绝缘手套 ☐ 复合型绝缘手套	级别	I
尺寸, mm	395 (长度)	送样日期	2025 年 10 月 14 日
左手样品号	25-JY-038	右手样品号	25-JY-039
左手合格证证贴编号	NMTJAQW-2025-01331	右手合格证证贴编号	NMTJAQW-2025-01331

检测检验项目表

序号	项目/参数	技术要求	检测检验结果	单项判定
1	绝缘手套	a) 新产品投入使用前： 试验电压：12kV，持续时间：1min，泄漏电流不大于 9mA；	属于：【 b) 】 试验电压：左手 8kV； 右手 8kV； 持续时间：左手 1min；	合格
		b) 定期试验：试验电压：8kV，持续时间：1min，泄漏电流不大于 9mA；	右手 1min； 泄漏电流：左手 3.3mA； 右手 3.4mA；	
		进行工频耐压试验，试验时应无击穿。	无击穿现象，符合。	

本报告结束，以下空白。



蒙 应急 21 01

报告编号：NMTJAQW-2025-01330

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具 安全检测检验报告

委托单位：内蒙古秦蒙矿业有限公司

被检单位：内蒙古秦蒙矿业有限公司

设备名称：绝缘靴

型号规格：20KV

检验类别：定期检测检验

检验日期：2025 年 10 月 16 日

建议下次检验日期：2026 年 04 月 15 日



内蒙古自治区特种设备检验研究院



声 明

- 1、报告封面、首页、骑缝处未盖“内蒙古自治区特种设备检验研究院检测检验专用章”无效。
- 2、不对复制报告负责；
- 3、检测检验报告无主检、审核、批准人签字无效；
- 4、检测检验报告涂改无效；
- 5、对检测检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验单位提出，逾期不予受理；
- 6、检测检验结果只反映被检样品当时状态；
- 7、被检样品维修后，可能影响其安全性能，建议进行再次检测检验。
- 8、报告中“无此项”或“不适用”项目，检验结果栏用“/”表述。

检测检验机构名称：内蒙古自治区特种设备检验研究院

检测检验机构地址：呼和浩特市回民区 110 国道内蒙古自治区特种设备检验研究院（金川基地）

邮 政 编 码：010030

联 系 电 话：0471-5208008

电 子 邮 箱：tjyaqsc@163.com

网 址：http://www.nmgtjy.cn

内蒙古自治区特种设备检验研究院

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号：NMTJ-AQW-2025-01330

共 3 页 第 1 页

检测检验项目表

委托单位	名称	内蒙古泰蒙矿业有限公司		
	地址	兴安盟科右中旗孟恩套力盖铅矿区		
被检单位	名称	内蒙古泰蒙矿业有限公司		
合同编号		AQ-2025-0153	型号规格	20KV
出厂日期		2022 年 06 月	出厂编号	3751
生产厂家		江苏腾日科技有限公司		
使用地点		主井提升机房	样品状态	黑色·完好
检测检验地点		实验室	检测检验日期	2025 年 10 月 16 日
检测检验依据		KA/T 2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》		
检测检验项目		工频耐压试验		
存在问题及整改建议				
检测检验结论		综合判定：合格		
检测检验组成员		宋飞、于海泉		
备注				

批准：

李宏伟

审核：

孙

日期：2025.10.24

主检：

宋飞

日期：2025年10月16日



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

检测检验环境表

检测检验环境	温度：23.0℃； 相对湿度：59.0%RH；
--------	----------------------------

检测检验用仪器设备表

名称	管理编号	型号规格	准确度等级/不确定度/最大允许误差	检定/校准证书编号
安全鞋耐压实验机	HP-043	GK-5087	Urel=1×10 ⁻² k=2	DN250346460031
数显温湿度测量仪	003-05	IMW4	湿度：U=1.5%RH 温度：U=0.5%℃ K=2	JZSJRL25000869
钢卷尺	018-11	7.5m	U=0.1mm+2×10 ⁻⁵ L K=2	JZSJLJ25000039
空盒气压表	KJ-049	DYX3	800hPa~1060hPa	DN240415850116
电子秒表	KJ-028	PC100A	0.07s	DN240415850145

主要技术参数表

绝缘电压等级, KV	20	样品状态, 新/旧	旧
尺寸, mm	266 (靴高)	送样日期	2025 年 10 月 14 日
左鞋 (靴) 样品号	25-JY-028	右鞋 (靴) 样品号	25-JY-029
左鞋 (靴) 合格证 标签编号	NMTJAQW-2025-01330	右鞋 (靴) 合格证 标签编号	NMTJAQW-2025-01330

检测检验项目表

序号	项目/参数	技术要求	检测检验结果	单项判定
	绝缘鞋 (靴)	1. 新产品投入使用前： a) 皮鞋：试验电压：6kV，持续时间：1min，泄漏电流：1.8mA； b) 布面胶鞋：试验电压：15kV，持续时间：1min，泄漏电流：4.5mA； c) 全橡胶胶鞋 (靴)：试验电压：20kV，持续时间：1min，泄漏电流：8.0mA； d) 全复合材料鞋 (靴)：试验电压：20kV，持续时间：1min，泄漏电流：8.0mA。 2. 定期试验： a) 皮鞋：试验电压：5kV，持续时间：1min，泄漏电流：1.5mA； b) 布面胶鞋：试验电压：12kV，持续时间：1min，泄漏电流：3.5mA； c) 全橡胶胶鞋 (靴)：试验电压：15kV，持续时间：1min，泄漏电流：6.0mA； d) 全复合材料鞋 (靴)：试验电压：15kV，持续时间：1min，泄漏电流：6.0mA。 进行工频耐压试验时应无击穿。	属于：【定期试验, c)】 试验电压： 左鞋 (靴) 15kV； 右鞋 (靴) 15kV； 持续时间： 左鞋 (靴) 1min； 右鞋 (靴) 1min； 泄漏电流： 左鞋 (靴) 3.4mA； 右鞋 (靴) 3.7mA； 进行工频耐压试验时应无击穿。	合格

本报告结束，以下空白。



蒙 应 急 21 01

报告编号：NMTJAQW-2025-01327

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具 安全检测检验报告



委托单位：内蒙古泰蒙矿业有限公司

被检单位：内蒙古泰蒙矿业有限公司

设备名称：绝缘手套（常规型）

型号规格：12KV

检验类别：定期检测检验

检验日期：2025 年 10 月 16 日

建议下次检验日期：2026 年 04 月 15 日



内蒙古自治区特种设备检验研究院



声 明

- 1、报告封面、首页、骑缝处未盖“内蒙古自治区特种设备检验研究院检测检验专用章”无效。
- 2、不对复制报告负责：
- 3、检测检验报告无主检、审核、批准人签字无效：
- 4、检测检验报告涂改无效：
- 5、对检测检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验单位提出，逾期不予受理：
- 6、检测检验结果只反映被检样品当时状态：
- 7、被检样品维修后，可能影响其安全性能，建议进行再次检测检验。
- 8、报告中“无此项”或“不适用”项目，检验结果栏用“/”表述。

检测检验机构名称：内蒙古自治区特种设备检验研究院

检测检验机构地址：呼和浩特市回民区 110 国道内蒙古自治区特种设备检验研究院（金川基地）

邮 政 编 码：010030

联 系 电 话：0471-5208008

电 子 邮 箱：tjyaqsc@163.com

网 址：http://www.nmgtjy.cn

内蒙古自治区特种设备检验研究院

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号：NMTJ-AQW-2025-01327

共 3 页 第 1 页

检测检验项目表

委托单位	名称	内蒙古泰蒙矿业有限公司		
	地址	兴安盟科右中旗孟恩套力盖铅矿区		
被检单位	名称	内蒙古泰蒙矿业有限公司		
合同编号		AQ-2025-0153	型号规格	12KV
出厂日期		2023 年 01 月	出厂编号	023012-9
生产厂家		江苏腾日科技有限公司		
使用地点		井上主井提升机房	样品状态	红色·完好
检测检验地点		实验室	检测检验日期	2025 年 10 月 16 日
检测检验依据		KA/T 2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》		
检测检验项目		工频耐压试验		
存在问题及整改建议				
检测检验结论		综合判定：合格		
检测检验组成员		徐洪涛、于海泉		
备注				

批准：李宏伟 审核：贾俊生 主检：徐洪涛

日期：2025.10.24 日期：2025.10.16



内蒙古自治区特种设备检验研究院

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号: NMTJ AQW-2025-01327

共 3 页 第 2 页

检测检验环境表

检验检测环境	温度: 23.0℃; 相对湿度: 59.0%RH; 大气压: 87.2kPa;
--------	---

检测检验用仪器设备表

名称	管理编号	型号规格	准确度等级/不确定度/最大允许误差	检定/校准证书编号
绝缘工具耐压装置	DJ-034	GHJS-1	Urel=1.4% k=2	DN250346460038
数显温湿度测量仪	003-05	HM34	湿度: U=1.5%RH 温度: U=0.5%℃K=2	JZSJRL25000869
钢卷尺	018-11	7.5m	U=0.1mm+2×10 ⁻⁵ L K=2	JZSJCLJ25000039
空盒气压表	KJ-049	DYM3	800hPa~1060hPa	DN240415850116
电子秒表	KJ-028	PC100A	0.07s	DN240415850145

内蒙古自治区特种设备检验研究院

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号: NMTJ AQW-2025-01327

共 3 页 第 3 页

主要技术参数表

绝缘电压等级, KV	12	样品状态, 新/旧	旧
手套类型	☒ 常规型绝缘手套 ☐ 复合型绝缘手套	级别	I
尺寸, mm	395 (长度)	送样日期	2025 年 10 月 14 日
左手样品号	25-JY-036	右手样品号	25-JY-037
左手合格证贴签编号	NMTJ AQW-2025-01327	右手合格证贴签编号	NMTJ AQW-2025-01327

检测检验项目表

序号	项目/参数	技术要求	检测检验结果	单项判定
1	绝缘手套	a) 新产品投入使用前: 试验电压: 12kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流不大于 9mA;	属于: 【 b) 】 试验电压: 左手 8kV ; 右手 8kV ; 持续时间: 左手 1min ; 右手 1min ;	合格
		b) 定期试验: 试验电压: 8kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流不大于 9mA。	泄漏电流: 左手 3.5mA ; 右手 3.7mA ;	
		进行工频耐压试验, 试验时应无击穿。	无击穿现象, 符合。	

本报告结束, 以下空白。





蒙 应急 21 01

报告编号：NMTJAQW-2025-01326

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具 安全检测检验报告

委托单位：内蒙古泰蒙矿业有限公司

被检单位：内蒙古泰蒙矿业有限公司

设备名称：绝缘靴

型号规格：20KV

检验类别：定期检测检验

检验日期：2025 年 10 月 16 日

建议下次检验日期：2026 年 04 月 15 日



内蒙古自治区特种设备检验研究院



声 明

- 1、报告封面、首页、骑缝处未盖“内蒙古自治区特种设备检验研究院检测检验专用章”无效。
- 2、不对复制报告负责：
- 3、检测检验报告无主检、审核、批准人签字无效：
- 4、检测检验报告涂改无效：
- 5、对检测检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验单位提出，逾期不予受理：
- 6、检测检验结果只反映被检样品当时状态：
- 7、被检样品维修后，可能影响其安全性能，建议进行再次检测检验。
- 8、报告中“无此项”或“不适用”项目，检验结果栏用“/”表述。

检测检验机构名称：内蒙古自治区特种设备检验研究院

检测检验机构地址：呼和浩特市回民区 110 国道内蒙古自治区特种设备检验研究院（金川基地）

邮 政 编 码：010030

联 系 电 话：0471-5208008

电 子 邮 箱：tjyaqsc@163.com

网 址：http://www.nmgtjy.cn

内蒙古自治区特种设备检验研究院

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号：NMTJ-AQW-2025-01326

共 3 页 第 1 页

检测检验项目表

委托单位	名称	内蒙古泰蒙矿业有限公司		
	地址	兴安盟科右中旗孟恩套力盖铅矿区		
被检单位	名称	内蒙古泰蒙矿业有限公司		
合同编号		AQ-2025-0153	型号规格	20KV
出厂日期		2022 年 06 月	出厂编号	3614
生产厂家		江苏腾日科技有限公司		
使用地点		主井提升机房	样品状态	黑色·完好
检测检验地点		实验室	检测检验日期	2025 年 10 月 16 日
检测检验依据		KA/T 2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》		
检测检验项目		工频耐压试验		
存在问题及整改建议				
检测检验结论		综合判定：合格		
检测检验组成员		徐洪涛、于海泉(3)		
备注				

批准：李宏伟 审核：魏俊杰 主检：徐洪涛

日期：2025.10.24 日期：2025.10.16

内蒙古自治区特种设备检验研究院

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号: NMTJAQW-2025-01326

共 3 页 第 2 页

检测检验环境表

检验检测环境	温度: 23.0℃:	相对湿度 : 59.0%RH:
--------	------------	-----------------

检测检验用仪器设备表

名称	管理编号	型号规格	准确度等级/不确定度/最大允许误差	检定/校准证书编号
安全鞋耐电压实验机	HP-043	GX-5087	Urel=1×10-2 k=2	DN250346460031
数显温湿度测量仪	003-05	IN34	湿度: U=1.5%RH 温度: U=0.5℃ K=2	JZSJRL25000869
钢卷尺	018-11	7.5m	U=0.1mm+2×10-5 L K=2	JZSJCLJ25000039
空盒气压表	KJ-049	DYM3	800hPa~1060hPa	DN240415850116
电子秒表	KJ-028	PC100A	0.07s	DN240415850145

内蒙古自治区特种设备检验研究院

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号: NMTJAQW-2025-01326

共 3 页 第 3 页

主要技术参数表

绝缘电压等级, KV	20	样品状态, 新/旧	旧
尺寸, mm	263 (靴高)	送样日期	2025 年 10 月 14 日
左鞋 (靴) 样品号	25-JY-026	右鞋 (靴) 样品号	25-JY-027
左鞋 (靴) 合格证贴签编号	NMTJAQW-2025-01326	右鞋 (靴) 合格证贴签编号	NMTJAQW-2025-01326

检测检验项目表

序号	项目/参数	技术要求	检测检验结果	单项判定
1	绝缘鞋 (靴)	1. 新产品投入使用前: a) 皮鞋: 试验电压: 6kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流: 1.8mA; b) 布面胶鞋: 试验电压: 15kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流: 4.5mA; c) 全橡胶胶鞋 (靴): 试验电压: 20kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流: 8.0mA; d) 全聚复合材料鞋 (靴): 试验电压: 20kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流: 8.0mA. 2. 定期试验: a) 皮鞋: 试验电压: 5kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流: 1.5mA; b) 布面胶鞋: 试验电压: 12kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流: 3.6mA; c) 全橡胶胶鞋 (靴): 试验电压: 15kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流: 6.0mA; d) 全聚复合材料鞋 (靴): 试验电压: 15kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流: 6.0mA. 进行工频耐压试验时应无击穿。 进行工频耐压试验时应无击穿。	属于:【定期试验, c)】 试验电压: 左鞋 (靴) <u>15kV</u> ; 右鞋 (靴) <u>15kV</u> ; 持续时间: 左鞋 (靴) <u>1min</u> ; 右鞋 (靴) <u>1min</u> ; 泄漏电流: 左鞋 (靴) <u>2.9mA</u> ; 右鞋 (靴) <u>2.6mA</u> ; 无击穿现象, 符合。	合格

本报告结束, 以下空白。





蒙 应急 21 01

报告编号：NMTJAQW-2025-01318

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具 安全检测检验报告

委托单位：内蒙古泰蒙矿业有限公司

被检单位：内蒙古泰蒙矿业有限公司

设备名称：绝缘手套（常规型）

型号规格：12KV

检验类别：定期检测检验

检验日期：2025 年 10 月 16 日

建议下次检验日期：2026 年 04 月 15 日

内蒙古自治区特种设备检验研究院



声 明

- 1、报告封面、首页、骑缝处未盖“内蒙古自治区特种设备检验研究院检测检验专用章”无效。
- 2、不对复制报告负责；
- 3、检测检验报告无主检、审核、批准人签字无效；
- 4、检测检验报告涂改无效；
- 5、对检测检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验单位提出，逾期不予受理；
- 6、检测检验结果只反映被检样品当时状态；
- 7、被检样品维修后，可能影响其安全性能，建议进行再次检测检验。
- 8、报告中“无此项”或“不适用”项目，检验结果栏用“/”表述。

检测检验机构名称：内蒙古自治区特种设备检验研究院
 检测检验机构地址：呼和浩特市回民区 110 国道内蒙古自治区特种设备检验研究院（金川基地）
 邮 政 编 码：010030
 联 系 电 话：0471-5208008
 电 子 邮 箱：tjyaqsc@163.com
 网 址：http://www.nmgtjy.cn

内蒙古自治区特种设备检验研究院
金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告
 报告编号：\MTJAQW-2025-01318 共 3 页 第 1 页

检测检验项目表

委托单位	名称	内蒙古泰蒙矿业有限公司		
	地址	兴安盟科右中旗孟恩套力盖铅矿区		
被检单位	名称	内蒙古泰蒙矿业有限公司		
合同编号		AQ-2025-0153	型号规格	12KV
出厂日期		2023 年 06 月	出厂编号	1521
生产厂家		天津市双安劳保橡胶有限公司		
使用地点		井上主提升机房	样品状态	红色·完好
检测检验地点		实验室	检测检验日期	2025 年 10 月 16 日
检测检验依据		KA/T 2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》		
检测检验项目		工频耐压试验		
存在问题及整改建议				
检测检验结论		综合判定：合格		
检测检验组成员		宋飞、于海泉		
备注				

批准：李宏伟 审核：冯叶 主检：孙志平 宋飞
 日期：2025.10.24 日期：2025年10月16日



内蒙古自治区特种设备检验研究院

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号：NMTJ AQW-2025-01318

共 3 页 第 2 页

检测检验环境表

检验检测环境	温度：23.0℃；相对湿度：59.0%RH；大气压：87.2kPa；
--------	------------------------------------

检测检验用仪器设备表

名称	管理编号	型号规格	准确度等级/不确定度/最大允许误差	检定/校准证书编号
绝缘工具耐压装置	DJ-034	GIJS-I	Urel=1.4% k=2	DN250346460038
数显温湿度测量仪	003-05	1M34	湿度：U=1.5%RH 温度：U=0.5%℃K=2	JZSJRL25000869
钢卷尺	018-11	7.5m	U=0.1mm+2×10 ⁻⁵ L K=2	JZSJJCJ25000039
空盒气压表	KJ-049	DYM3	800hPa~1060hPa	DN240415850116
电子秒表	KJ-028	PC100A	0.07s	DN240415850145

内蒙古自治区特种设备检验研究院

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号：NMTJ AQW-2025-01318

共 3 页 第 3 页

主要技术参数表

绝缘电压等级，KV	12	样品状态，新/旧	旧
手套类型	☒ 常规型绝缘手套 ☐ 复合型绝缘手套	级别	I
尺寸，mm	400（长度）	送样日期	2025 年 10 月 14 日
左手样品号	25-JY-024	右手样品号	25-JY-025
左手合格证贴签编号	NMTJ AQW-2025-01318	右手合格证贴签编号	NMTJ AQW-2025-01318

检测检验项目表

序号	项目/参数	技术要求	检测检验结果	单项判定
1	绝缘手套	a) 新产品投入使用前： 试验电压：12kV，持续时间：1min，泄漏电流不大于 9mA；	属于：【 b) 】 试验电压：左手 8kV； 右手 8kV； 持续时间：左手 1min； 右手 1min；	合格
		b) 定期试验：试验电压：8kV，持续时间：1min，泄漏电流不大于 9mA。	泄漏电流：左手 4.1mA； 右手 3.8mA；	
		进行工频耐压试验，试验时应无击穿，	无击穿现象，符合。	

本报告结束，以下空白。





蒙 应急 21 01

报告编号: NMTJAQW-2025-01351

金属非金属矿山矿用电缆阻燃性 安全检测检验报告

委托单位: 内蒙古泰蒙矿业有限公司

被检单位: 内蒙古泰蒙矿业有限公司

设备名称: 煤矿用移动橡套软电缆

型号规格: MY-3*16-0.38/0.66

检验类别: 新购置使用前检测检验

检验日期: 2025 年 10 月 24 日

建议下次检验日期: /



内蒙古自治区特种设备检验研究院



声 明

- 1、报告封面、首页、骑缝处未盖“内蒙古自治区特种设备检验研究院检测检验专用章”无效。
- 2、不对复制报告负责；
- 3、检测检验报告无主检、审核、批准人签字无效；
- 4、检测检验报告涂改无效；
- 5、对检测检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验单位提出，逾期不予受理；
- 6、检测检验结果只反映被检样品当时状态；
- 7、被检样品维修后，可能影响其安全性能，建议进行再次检测检验。
- 8、报告中“无此项”或“不适用”项目，检验结果栏用“/”表述。

检测检验机构名称：内蒙古自治区特种设备检验研究院

检测检验机构地址：呼和浩特市回民区 110 国道内蒙古自治区特种设备检验研究院（金川基地）

邮 政 编 码：010030

联 系 电 话：0471-5208008

电 子 邮 箱：tjyaqsc@163.com

网 址：http://www.nmgt.jy.cn

内蒙古自治区特种设备检验研究院
金属非金属矿山矿用电缆阻燃性安全检验报告

报告编号: NMTJ AQW-2025-01351 共 3 页 第 1 页

检测检验报告表

委托单位	名称	内蒙古泰蒙矿业有限公司		
	地址	兴安盟科右中旗孟恩套力盖铅矿区		
被检单位	名称	内蒙古泰蒙矿业有限公司		
合同编号		AQ-2025-0153	型号规格	MY-3*16-0.38/0.66
出厂日期		2025 年 09 月 22 日	出厂编号	/
生产厂家		振华电缆有限公司		
使用地点		地表配电室	样品状态	黑色·完好
检测检验地点		实验室	检测检验日期	2025 年 10 月 24 日
检测检验依据		GB/T 19666-2019《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》		
检测检验项目		金属非金属矿山单根电缆阻燃性能		
存在问题及整改建议				
检测检验结论		所检项目：合格		
检测检验组成员		顾显超、云源祥		
备注		/		

批准:

李宏伟

审核:

孙

日期: 2025.10.24

主检:

云源祥

日期: 2025 年 10 月 24 日



内蒙古自治区特种设备检验研究院

金属非金属矿山矿用电缆阻燃性安全检验报告

报告编号：NMTJ AQW-2025-01351

共 3 页 第 2 页

检测检验环境表

检测检验环境	温度：24.6℃；	相对湿度：47.7%RH
--------	-----------	--------------

检测检验用仪器设备表

名称	管理编号	型号规格	准确度等级/不确定度/最大允许误差	检定/校准证书编号
钢卷尺	018-11	7.5m	U=0.1mm+2×10 ⁻¹ L K=2	JZS,JC,J25000039
数显温湿度测量仪	003-06	YGH-312	湿度：U=1.5%RH 温度：U=0.5%℃ K=2	JZS,JRL25000868
宽口数显卡尺	KJ-022	0-200mm	U=0.02mm K=2	JZS,JC,J25000410
外径千分尺	KJ-030	0-25mm 0.01mm	-5 μ m	JZS,JC,J25001071
单根电线电缆垂直燃烧试验机	DJ-041	DJC-1	Urel=2.3% k=2	DN250346460054

内蒙古自治区特种设备检验研究院

金属非金属矿山矿用电缆阻燃性安全检验报告

报告编号：NMTJ AQW-2025-01351

共 3 页 第 3 页

检测检验项目及结果

单根阻燃性能					
试样编号			25-DL-003		
试样长度，要求（600±25）mm			613		
试样外径，mm	测量直径 \ 测量次数		1 次	2 次	3 次
	直径>25mm		测量周长：/ 计算直径：/	测量周长：/ 计算直径：/	测量周长：/ 计算直径：/
	直径≤25mm		实测直径：24.26	实测直径：24.19	实测直径：24.25
	平均值，mm		24.2（修约后）		
悬火时间，s	60±2				
上夹具下缘与上碳化起始点之间的距离，mm			上夹具下缘与下碳化起始点之间的距离，mm		
实测值	技术要求	单项判定	实测值	技术要求	单项判定
60	>50	合格	483	≤540	合格
试验过程中燃烧跌落物是否引燃试样下方的滤纸			未引燃		合格

本报告结束，以下空白。





报告编号: NMTJAQW-2025-01350

蒙 应 急 21 01

金属非金属矿山矿用电缆阻燃性 安全检测检验报告

委托单位: 内蒙古泰蒙矿业有限公司
被检单位: 内蒙古泰蒙矿业有限公司
设备名称: 煤矿用移动橡套软电缆
型号规格: MY-3*16-0.38/0.66
检验类别: 新购置使用前检测检验
检验日期: 2025 年 10 月 24 日
建议下次检验日期: /



内蒙古自治区特种设备检验研究院



声 明

- 1、报告封面、首页、骑缝处未盖“内蒙古自治区特种设备检验研究院检测检验专用章”无效。
- 2、不对复制报告负责：
- 3、检测检验报告无主检、审核、批准人签字无效：
- 4、检测检验报告涂改无效：
- 5、对检测检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验单位提出，逾期不予受理：
- 6、检测检验结果只反映被检样品当时状态：
- 7、被检样品维修后，可能影响其安全性能，建议进行再次检测检验。
- 8、报告中“无此项”或“不适用”项目，检验结果栏用“/”表述。

检测检验机构名称：内蒙古自治区特种设备检验研究院

检测检验机构地址：呼和浩特市回民区 110 国道内蒙古自治区特种设备检验研究院（金川基地）

邮 政 编 码：010030

联 系 电 话：0471-5208008

电 子 邮 箱：tjyaqsc@163.com

网 址：http://www.nmgtjy.cn

内蒙古自治区特种设备检验研究院
金属非金属矿山矿用电缆阻燃性安全检验报告

报告编号: NMTJ AQW-2025-01350 共 3 页 第 1 页

检测检验报告表

委托单位	名称	内蒙古泰蒙矿业有限公司		
	地址	兴安盟科右中旗孟恩套力盖铅矿区		
被检单位	名称	内蒙古泰蒙矿业有限公司		
合同编号		AQ-2025-0153	型号规格	MY-3*16-0.38/0.66
出厂日期		2025 年 09 月 22 日	出厂编号	/
生产厂家		振华电缆有限公司		
使用地点		地表配电室	样品状态	黑色·完好
检测检验地点		实验室	检测检验日期	2025 年 10 月 24 日
检测检验依据		GB/T 19666-2019《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》		
检测检验项目		金属非金属矿山单根电缆阻燃性能		
存在问题及整改建议				
检测检验结论		所检项目：合格		
检测检验组成员		顾显超、云询青		
备注				

批准: 李宏伟 审核: 冯叶 主检: 云询青 顾显超

日期: 2025.10.24 日期: 2025 年 10 月 24 日

内蒙古自治区特种设备检验研究院

金属非金属矿“山矿”用电缆阻燃性安全检验报告

报告编号：NMTJ/AQW-2025-01350

共 3 页 第 2 页

检测检验环境表

检测检验环境	温度：24.6℃； 相对湿度：47.7%RH
--------	---------------------------

检测检验用仪器设备表

名称	管理编号	型号规格	准确度等级/不确定度/最大允许误差	检定/校准证书编号
钢卷尺	018-11	7.5m	$U=0.1\text{mm}\times 2\times 10^{-4}$ L K=2	JZSJCJ25000039
数显温湿度测量仪	003-06	YCH-312	湿度：U=1.5%RH 温度：U=0.5%℃ K=2	JZSJRL25000868
宽口数显卡尺	KJ-022	0-200mm	U=0.02mm K=2	JZSJCJ25000410
外径千分尺	KJ-030	0-25mm 0.01mm	-5 μ m	JZSJCJ25001071
单根电线电缆垂直燃烧试验机	DJ-041	DJC-1	Urel: 2.3% K=2	DW250346160054

内蒙古自治区特种设备检验研究院

金属非金属矿“山矿”用电缆阻燃性安全检验报告

报告编号：NMTJ/AQW-2025-01350

共 3 页 第 3 页

检测检验项目及结果

单根阻燃性能					
试样编号		25-DJ-003			
试样长度，要求（600±25）mm		616			
试样外径，mm	测量位置	测量次数		1 次	2 次
					3 次
	直径	直径≤25mm	测量周长： / 计算直径： /	测量周长： / 计算直径： /	测量周长： / 计算直径： /
直径≤25mm		直径≤25mm	实测直径： 24.26	实测直径： 24.19	实测直径： 24.25
平均值，mm		24.2（修约后）			
供火时间，s		60±2			
上夹具下缘与上碳化起始点之间的距离，mm			上夹具下缘与下碳化起始点之间的距离，mm		
实测值	技术要求	单项判定	实测值	技术要求	单项判定
62	>50	合格	47.2	≤540	合格
试验过程中燃烧散落物是否引燃试样下方的滤纸			未引燃		

本报告结束，以下空白。